

MARTELE ANTIOXIDANTE



DESCRIPCION

Esmalte sintético brillante de aspecto martelé para interiores y exteriores, basado en resinas alcídicas modificadas.

PROPIEDADES

Antioxidante, secado rápido y buen brillo, dureza, cubrición, rendimiento, así como fácil aplicación y gran resistencia a los roces etc.

APLICACIONES

Fundamentalmente sobre soportes metálicos como acabado, tales como maquinaria, ascensores, etc. también se puede aplicar como acabado sobre madera.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Brillante.

Color: Gris metalizado.

Modo de aplicación: Pistola.

secado: 45 ± 15 minutos a $25 \pm 8^\circ\text{C}$.

Repintado: 24 horas.

Viscosidad: 190 ± 50 seg. F-4 (copa Ford nº4) a $25 \pm 8^\circ\text{C}$ (ASTM D-1200).

Densidad: $0,98 \pm 0,10$ g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Rendimiento: 9-11 m²/Lt y mano.

Dureza: Excelente.

Disolvente: Disolvente Universal Blatem.

COV: 2004/42/II A(i)(600/500). Máx.COVS 499 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Hierro:

Desoxidar y desengrasar la superficie, imprimir con Minio Antioxidante o con Blatprimer Antioxidante. Después de 24 horas, aplicar Martelé.

Madera:

Aplicar Selladora Sintética, lijar, limpiar el polvo y aplicar Martelé.

MODO DE EMPLEO

No diluir o diluir ligeramente con nuestro Disolvente Universal adaptando la viscosidad al equipo de proyección (generalmente 0-5). Se aplica a pistola principalmente.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto. Después de usar, tapar el contenido del envase,

procurando dejar poca cámara de aire, si ha de tardar mucho en utilizar de nuevo.

PRESENTACION

Disponible en tamaño 750 ml y 4 litros.

Colores: Gris Metalizado.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 07/04/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
