



FICHA TECNICA

EMULSION VITRIFICANTE SUELOS PLASTICOS AVEL®

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Este producto tiene un tratamiento INCOLORO, que le aporta en una sola aplicación, "diez meses" sin necesidad de lustrar: le da un *brillo intenso y duradero*.

Test sobre baldosa negra (medida de brillo en puntos):

	Suelo Neutro	+1 capa	+2 capas	+3 capas
Nº de Puntos	26,5	51	78	87

Una protección sólida, salvaguarda la intensidad de brillo gracias a su resistencia excepcional a las manchas más agresivas como: vinagreta, aceite, salsa de tomate, vino, alcohol, agua (jabonosa o con lejía), etc. Pasadas 24 horas (resistencia óptima), resiste al alcohol 90º e incluso al agua oxigenada.

Seca en 20 minutos. Si se desea una segunda capa realizarla pasados 40 minutos.

Poder cubriente: 1L para 40m².

UTILIZACION

Se emplea sobre suelos plásticos, embaldosados, mármol, pizarra, piedra reconstruida, terrazo, caucho, corcho, baldosas de tierra cocida... No destiñe bajo la acción de manchas de agua.

MODO DE EMPLEO

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

Naturaleza del suelo: plástico			Naturaleza del suelo: embaldosado			
Estado del suelo	Nuevo	Tratado	Estado	Nuevo	Tratado	Vitrificado
Método	1-2	2-3	Método	1-2	2-3	2-3

1.- Sobre un embaldosado recién instalado, esperar de 6 a 8 semanas antes de aplicar la EMULSION, haciendo desaparecer las manchas de cemento o restos de la obra con el DECAPANTE ACIDO LOUIS XIII®.

2.- Quitar el polvo, desengrasar con el DECAPANTE DESENGRASANTE LOUIS XIII®, aclarar bien, dejar secar.

3.- Sobre suelos ya emulsionados con productos clásicos: metalizados, ionizados, bi-ionizados, es preferible decapar con el DECAPANTE EMULSIONES AVEL®. Aclarar bien, dejar secar y proceder a la aplicación.

Para la aplicación, en todos los casos, extender la EMULSION AVEL® sobre una superficie seca, sin presionar demasiado y con la ayuda de una harpillera fina o de una fregona de esponja húmeda.

La EMULSION VITRIFICANTE SUELOS PLASTICOS AVEL® no impone ningún sentido de aplicación.

La aplicación sobre los peldaños y contra-peldaños de una escalera, se hará preferentemente con un pincel grueso, mediante pasadas ligeras sin presionar mucho.

Uso profesional: se puede emplear con métodos de pulverización.

Es un producto ANTIDESLIZANTE.

CONSEJOS

Sobre un embaldosado especialmente poroso serán necesarias dos capas. La primera capa hará de tapa-poros y de fondo duro, lo que le dará un aspecto mate o satinado. Una segunda capa aplicada (40 minutos después), dará el brillo sostenido que desea.

Para un mantenimiento fácil y sin esfuerzo, el empleo del CHAMPU ENCERADOR SUELOS PLASTICOS AVEL®, es el más recomendado. En una sola operación, prolongará la intensidad de su brillo haciendo desaparecer las suciedades.

PRESENTACION

CONTENIDO	Presentación del producto				Condiciones de cartonaje			
	Tipo embalaje	Dimensiones en mm			Nº unid por caja	Dimensiones en mm		
		Ancho	Alto	Fondo		Ancho	Alto	Fondo
1 L	Bidón de plástico	105	225	55	6	190	240	220
5 L	Bidón de plástico	180	285	135	4	290	300	365

OTROS DATOS

CODIGO	49006	49009
CONTENIDO	1 L	5 L
TINTES	CODIGOS EAN	CODIGOS EAN
	3324014900604	3324014900901

