



FICHA TECNICA

KILATE MADERA

Código: 102

Grupo: Esmaltes

DESCRIPCIÓN Esmalte satinado de alta calidad a base de resinas alquídicas con Poliuretano.

PROPIEDADES

- * Acabado lacado, efecto madera.
- * Muy buena facilidad de aplicación.
- * Gran resistencia a golpes y roces.
- * Gran resistencia a manchas.
- * Totalmente lavable.
- * Excelente poder cubriente.
- * Cumple COV 2010

USOS Para hacer acabados lacados imitación madera.
Indicado para pintar electrodomésticos, arrimaderos, muebles, puertas, ventanas, etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Resinas alquídicas modificadas con poliuretano.
Pigmentos	Bióxido de titanio y pigmentos sólidos a la luz.
Disolvente	Hidrocarburos alifáticos.
Brillo	Satinado.
Color	Según carta colores.
COV	395 g/L
Contenido en sólidos	Varía según colores, promedio: 40% en volumen. 50% en peso.
Densidad	Varía según colores. 0,9 -1,0.Kgr/Lt.
Viscosidad	74 ± 2 U.K. a 25°C.
Secado a 23°C. y 50% H.R.	5 - 6 horas.
Repintado	Pasadas 24 horas.
Rendimiento teórico	8 - 13 m ² /Lt. aproximadamente.
Espesor de película	80 - 125 micras húmedas. 30 - 50 micras secas. El rendimiento práctico varia en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.
Resistencia al calor	90°C (calor seco).

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Clasificación reacción al fuego B-s2,d0 según norma EN 13501-1:2007

MODO DE EMPLEO**CONDICIONES
DE APLICACIÓN**

Temperatura de aplicación	Entre 5 y 40°C.
Máxima humedad relativa	85 %.
Útiles de Aplicación	Brocha. Paletina de cerdas desiguales.
Dilución	No es necesario diluir. Listo al uso.
Limpieza de útiles	Disolventes Sintéticos y Grasos ó Limpín.
SISTEMA DE APLICACIÓN	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
Preparación previa	Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.
Superficies nuevas	
Hierro / Acero	Imprimir con Procofer Expert Imprimación Antioxidante.
Madera / Yeso	Imprimir con Selladora Universal.
Yeso “muerto” o pulverulento	Fijar con Procolite Fondo Penetrante e imprimir con Selladora Universal.
Metales no féreos (Aluminio, Galvanizados, etc.)	Imprimir con Procofer Expert Imprimación Universal.
Acabado	Aplicar Kilate Madera en una ó dos manos tal como se indica en las condiciones de aplicación.
Superficies pintadas	Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar y lijar. Si la pintura está mal adherida, eliminarla y proceder como en superficies nuevas. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
OBSERVACIONES	Al aplicar, repartir el producto uniformemente sobre la superficie y hacer el repaso final en una sola pasada y en el sentido en el que se desee que aparezcan las vetas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de Uso y Manipulación	Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos. Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.
Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

