



## FICHA TECNICA

# INTERIORES MATE

## Pintura Plástica Mate

Código: 261

**DESCRIPCIÓN** Pintura plástica mate a base de emulsión acrílica.

**PROPIEDADES**

- \* Buena cubrición
- \* Alto rendimiento
- \* Lavable
- \* Blanco Luminoso

**USOS** **Interior**  
Para la decoración de interiores, especialmente paredes y techos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Vehículo fijo** Copolímero acrílico estirenado.  
**Pigmentos** Dióxido de Titanio y cargas minerales seleccionadas.  
**Disolvente** Agua.

**Brillo** Mate.  
**Color** Blanco.  
**Contenido en sólidos** 36 % en volumen  $\pm 1$   
58 % en peso  $\pm 1$

**Densidad (g/cc)** 1,53  $\pm 0,02$   
**Viscosidad** 110 KU  $\pm 2$   
**Secado a 23°C. y 50% H.R.** 30 minutos.  
**Repintado** Después de 3 horas.

La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado.

**Rendimiento teórico** 7 - 10 m<sup>2</sup>/ litro.  
**Espesor de película** 100 - 140 micras húmedas. 35 - 50 micras secas.

El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

### CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

**Reacción al fuego** M-1 Norma UNE 23.727

### MODO DE EMPLEO

<b>Temperatura de aplicación</b>	Entre 5 y 35°C
<b>Máxima humedad relativa</b>	85 %
<b>Útiles de Aplicación</b>	Brocha, Rodillo o Pistola.
<b>Disolvente</b>	Agua.
<b>Dilución</b>	Para brocha y rodillo diluir al 5% con agua. Para pistola diluir convenientemente.
<b>Limpieza de útiles</b>	Agua.
<b>SISTEMA DE APLICACIÓN</b>	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
<b>Preparación previa</b>	Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.
<b>Superficies nuevas</b>	
Albañilería	Si desea dar una primera capa para utilizarla como imprimación, diluir la pintura con aproximadamente un 10-15% de agua.
Yeso muerto o pulverulento	Imprimir con la Preparación Fijadora Universal Bruguer o Brufix.
Hierro / Acero	Imprimir con la Preparación Antioxidante Brumín.
Madera	Imprimir con la Preparación para Madera Sellatine o Preparación Universal Acrylic Bruguer.
<b>Acabado</b>	Aplicar una o dos capas de Bruguer Interiores mate.
<b>Superficies pintadas</b>	Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una o dos capas de Bruguer Interiores Mate. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. Si la pintura antigua es a la cola, al temple o a la cal debe eliminarse o como mínimo imprimir con la Preparación Fijadora Universal Bruguer hasta conseguir un soporte firme.  Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
<b>OBSERVACIONES</b>	En superficies muy porosas la primera capa puede diluirse hasta 30-40 % Las superficies afectadas por humos de tabaco o manchas producidas por escapes o filtraciones de agua deben imprimirse con la Preparación selladora Sellatine para evitar sangrados posteriores.
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	
<b>Obtención de colores</b>	Puede obtenerse una amplia gama de colores pastel con Colorante Líquido Emultin, dosis máxima 5%
<b>Instrucciones de Seguridad</b>	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Ficha de Datos de Seguridad.
<b>Tiempo de almacenaje</b>	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentran dentro de los standards de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. EDICIÓN: 02/99. La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00\*  
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59º - N.I.F. A-08-218158

