

SikaCeram Boquilla

Emboquillador con arena para losetas, azulejos, pisos y cerámicos en general en juntas mayores a 3 mm.

Descripción	Emboquillador base cemento, polímeros acrílicos, aditivos químicos y arena sílica para el sellado de juntas mayores a 3 mm, entre losetas, azulejos, pisos y cerámicos en general. No se agrieta. Evita la formación de hongos y moho por la presencia de humedad.
Usos	Como relleno de juntas entre losetas, azulejos pisos y cerámicos en general en cocinas, baños, lavanderías, restaurantes, etc. Además permite el llenado de juntas sobre superficies ligeramente flexibles.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">■ Contiene un sellador integrado por lo que no se requiere sellar después de su aplicación, así como le ayuda a realzar y proteger el color.■ Evita la formación de hongos y moho por la humedad.■ Limpieza y rapidez en su aplicación.■ Fácil de usar, únicamente se mezcla con el agua necesaria.■ Excelente adherencia.■ Fácil de colocar gracias a su excelente manejabilidad y fluidez.■ No se agrieta.
Modo de empleo	<p>Preparación de la superficie La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa o material que impida la adherencia del producto.</p> <p>Preparación del producto En un recipiente limpio sirva la mitad del agua de mezcla y posteriormente añada el SikaCeram Boquilla mezcle y agregue el agua restante hasta obtener la consistencia requerida.</p> <p>Para emboquillar elementos que tienen una absorción mayor al 0.5% se recomienda mezclar 5 partes de SikaCeram Boquilla por 1 parte de agua en volumen.</p> <p>Para emboquillar elementos de baja absorción menor o igual a 0.5% se recomienda mezclar 5 partes de SikaCeram Boquilla, 0.25 partes de SikaLatex-N o Sika Adhesivo Multiusos y 0.75 partes de agua.</p> <p>Aplicación Para realizar un excelente trabajo, instalar las losetas, azulejos, pisos y cerámicos con SikaCeram N, una vez colocados y fraguado el adhesivo de cerámico, 24 horas después, colocar el SikaCeram Boquilla con una espátula o llana de esponja sobre la junta ejerciendo presión. Después de 20 minutos de su aplicación, limpie los excesos con una estopa o esponja húmeda. La junta debe quedar uniforme y sin poros. Para la aplicación del SikaCeram Boquilla en pisos proteja el área emboquillada del polvo y arena, cubriéndola con plásticos o cartón después de su aplicación.</p>

Los equipos y herramientas se lavan con agua si el producto aún este fresco. El **SikaCeram Boquilla** endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.



Limpieza

Consumo

El consumo aproximado es de 0.25 a 1.0 kg/m² según la loseta y espesor de la junta. El ancho máximo de la junta no debe exceder de 1 cm. El consumo del producto depende directamente del espesor y separación de las losetas, azulejos, pisos y cerámicos.

Datos Técnicos

Color:	Blanco, Gris, Negro, Chocolate y Café.
Agua de mezcla:	De 2.0 a 2.2 litros por saco de 10 kg
Resistencia a compresión 28 días:	>150 kg/m ²
Puesta en uso con tráfico ligero:	24 horas
Espesor de junta:	De 3 mm hasta 1 cm.

Precauciones

- No se debe exceder la dosificación de agua recomendada ya que se puede perder el color.
- No se puede aplicar sobre yeso, madera, superficies pulidas o pintadas.
- No se recomienda que este en contacto indefinido con agua.
- No se debe usar en piezas de barro sin antes tratarlas con algún sellador del tipo **Sikalatex-N**.
- Aplicarlo únicamente en soportes sanos y preparados.
- No exceder el ancho de junta recomendada de 1 cm.
- Proteger el material fresco de la lluvia.

Medidas de Seguridad y desechos de residuos

En caso de contacto con la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda inmediatamente al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda al médico. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad. Desechar el producto una vez que haya polimerizado/curado en su totalidad ya que de esta manera el residuo no es peligroso. Consultar la hoja de seguridad del producto.

Almacenamiento

Seis (6) meses en su envase original, bien cerrado, bajo techo, en lugar seco y fresco.

Nota legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde

01 800 123 SIKA
7 4 5 2

soporte.tecnico@mx.sika.com

www.sika.com.mx

