

PINTURA ACRÍLICA TRÁFICO VIALINE SOLVENTE
Blanca REF. ATS-BL

DEFINICIÓN

Pintura base solvente para tráfico pesado, a base de copolímeros acrílicos de bajo peso molecular, en solventes aromáticos y esteres, de rápida liberación y pigmentos de alto desempeño

PROPIEDADES

- Fácil aplicación.
- Gran adherencia y flexibilidad.
- Rápido secado.
- Resistente a los álcalis por ser insaponificable la película.
- Perfecto comportamiento frente a los agentes químicos y atmosféricos, aceites, hidrocarburos y minerales.
- Alta dureza y resistencia a la abrasión
- No contiene solventes halogenados, ni metanol.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Pintura con excelente adherencia sobre pavimentos bituminosos y repintados.
- Recomendada para pintar en zonas con alta humedad relativa y periodos de lluvias.
- Ideal para pintar en señalizaciones temporales, en áreas de baja circulación vehicular y para parqueaderos.

| ENSAYOS | NORMA | VALORES |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| COMPOSICION | NTC-1360 | Ligante 54-56% Pigmentos 54-56% |
| DENSIDAD RELATIVA | MELC-1272 | 1,56 ± 0.1 (1.55 – 1,57) |
| TIEMPO DE SECADO "no pickup" | ASTM D-711 | ≤ 15 minutos. |
| CONTENIDO DE AGUA | NTC-1360 | 0.5% |
| COLOR Y FACTOR LUMINANCIA | UNE 48073/2 | (x, y) dentro del polígono. NTC-1360 |
| CONSISTENCIA | MELC 274 | 82-88 KU |
| CONSERVACION EN ENVASE | NTC-1360 | Cumple |
| ESTABILIDAD EN ENVASE LLENO | NTC-1360 | Varía menos de 3 KU |
| PROPIEDADES DE APLICACION | MELC 1203 | Cumple |
| FINURA DE DISPERSION | NTC-1360 | 4 UH |
| CONTENIDO DIOXIDO TITANIO | NTC-1360 | 10.5-10.8 %, en blanco |
| CONTENIDO DE SOLIDOS | UNE 48087 | 71-72 % |
| RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS | EN 1871 | Sin defecto superficial. |
| CONTENIDO DE LIGANTE | UNE 48238 | Varía menos de 1%. |
| EMBALAJE E IDENTIFICACION | NTC-1360 | Cumple |
| ESTABILIDAD A LA DILUCION | MELC1277 | Cumple |
| ESTABILIDAD ALMACENAMIENTO | EN 1871 | 8 (Escala de 0 a 10). |
| ASPECTO | NTC-1360 | Cumple |
| FLEXIBILIDAD | NTC-1360 | Cumple |
| ADHERENCIA | NTC-1360 | Cumple |
| SANGRADO | NTC-1360 | Cumple |
| RESISTENCIA INMERSION AGUA | MELC 1291 | Cumple |
| RESISTENCIA A LA ABRASION | IRAM 1221 | Mayor de 95 dm3 |
| CONTENIDO COV | NTC-1360 | 320-340 gr/litro |
| ESPESOR PELICULA SECA | NTC-4744 | 9 mils mínimorecomendado |

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

- La aplicación se debe hacer sobre superficies secas y limpias de polvo, grasas o suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.
- Cuando el hormigón sea nuevo hay que eliminar previamente los líquidos de curado que pueden perjudicar la adherencia y las propiedades de la pintura.
- Homogenizar bien los envases antes de su uso.
- En condiciones de bajas temperaturas, el tiempo de secado puede aumentar y no debe abrirse al tráfico hasta que la pintura este completamente seca.

- No se debe aplicar a temperaturas menores de 5 °C, ni superiores a 40 °C.
- No debe agregarse más del 5% en volumen de Ajustador para tráfico tipo Aromático Ref. THI-102 por galón de pintura, si se requiere bajar viscosidad.

APLICACIÓN

Se aplica de forma manual, mediante rodillos, brochas o por aplicación mecánica con máquinas neumáticas o airless, manuales o autopropulsadas.

DOSIFICACIÓN

El rendimiento recomendado es de 8 gal/m2 para un espesor seco de 250 micrones (10 mils). En líneas de 12 cm de ancho, el rendimiento esperado para espesor seco de 9 mils (225 micrones) es de 12 gal/km. La cantidad de microesfera debe ser mínimo de 3500 gr/galón de pintura.

LIMPIEZA DE EQUIPO

La limpieza de los materiales y del equipo se realizará inmediatamente después de su uso con Ajustador para Tráfico Tipo AromáticoRef.: THT102. Cuando se pase de usar base solvente a base agua, se debe lavar con alcohol etílico o propílico, y luego con abundante agua

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura (5°C – 40°C). Preservar de las heladas. Puede causar sedimentación
- La pintura debe ser utilizada antes de doce meses desde su fecha de fabricación.
- Mantener en las bolsas plásticas bien amarradas, cuando no se use la totalidad de la pintura en los tambores.

FORMA DE SUMINISTRO

Envases con 5 galones netos. Palets 48 envases.
Medidas palet: 1.20 x 1.20. Tres niveles de envases

Tambores metálicos con 50 galones, con doble bolsa plástica y amarraderas. Pallet con 4 tambores.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial o en nuestra página Web:

www.mysv.co

NORMATIVA

Este producto cumple con los requisitos y características especificados en la norma NTC-1360-1 2011 y debe ser utilizado de acuerdo a lo estipulado en la norma NTC-4744.



ING WILLIAM BARRIOS JIMENEZ
Ingeniero Químico
T.P. 1446 - S.C.I-Q

M&SV
Mantenimiento y Seguridad Vial