



CLOROCAUCHO TRÁFICO

Pintura al clorocaucho para marcas viales

Ficha técnica KV-1604

DESCRIPCIÓN

Pintura al clorocaucho para señalización horizontal de pavimentos de hormigón y bituminosos. Secado muy rápido y gran resistencia a la abrasión y a la intemperie. Puede convertirse en reflectante por proyección o espolvoreado de microesferas de vidrio.

USOS

Para señalización de carreteras, aeropuertos, vías urbanas, aparcamientos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Ligante: caucho clorado y resinas sintéticas especiales.
Pigmentos y extendedores: pigmentos inorgánicos de elevada solidez, carbonato cálcico y sulfato bórico.
Aditivos: dispersantes, humectantes, desaireantes, agentes estabilizadores y plastificantes insaponificables.
Diluyente: disolventes aromáticos.

Acabado	Mate
Colores	Blanco, amarillo y especiales
Viscosidad	105 $\pm$ 5 K.U.
Densidad	1,525 $\pm$ 0,075 Kg/L (según color)
Cont. sólido en peso	65 - 73 $\pm$ 1 % (según color)
Cont. sólido en volumen	53 - 57 $\pm$ 1 % (según color)
Cont. máx. de COV permitido 2010	500 g/L
Cont. máx. de COV del producto	500 g/L
Secado al tacto	5-10 minutos
Secado sin pegajosidad	15-20 minutos
Rendimiento teórico	2 - 3 m ² /L
Tamaños	750 ml, 4 litros y 15 litros

Parámetros de ensayo:

Viscosidad: Krebs a 25 °C.

Secado: a 25 °C y 65% de H.R (dependiendo del soporte, temperatura y humedad ambiental / según absorción y tipo de superficie).

Rendimiento teórico: 30 - 40 μ m (dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte).

MODO DE EMPLEO

Indicaciones para la aplicación

Agitar antes de su empleo, con una espátula u objeto plano adecuado, hasta conseguir una buena homogeneización del producto.

Se puede aplicar a brocha o rodillo, pistola aerográfica y pistola airless.

La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.

Para su aplicación a brocha o rodillo diluir del 2 al 5% con **disolvente Kromacril clorocaucho tráfico**.

Para su aplicación a pistola aerográfica, diluir del 10 al 20% con **disolvente Kromacril clorocaucho tráfico**.

Para su aplicación a pistola airless, diluir del 10 al 15% con **disolvente Kromacril clorocaucho tráfico**.

Los utensilios utilizados deben limpiarse después de su uso con **disolvente Kromacril clorocaucho tráfico o disolvente universal**.

Preparaciones para el soporte

Tanto las superficies nuevas o sin pintar, como las ya pintadas, deberán estar siempre bien limpias y secas.

Eliminar cuidadosamente los posibles restos de aceites, grasas, líquidos de curado de hormigón, etc. etc. que pudiesen existir.

Almacenaje

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 35°C, ni inferiores a 5°C es de 1 año.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Inflamable. Consultar ficha de seguridad.

Nota: Los datos técnicos pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.

Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso particular.

Fabricado para: C.I.F.: B41767575 - C/. Economía nº 4 (Pgno. Ind. Ctra. Amarilla) - 41007 SEVILLA - TEL: 954 36 07 03

Información técnica disponible en: www.ecopinturas.es