

## TERRAGUM

**Código : 292****Grupo: Productos Antihumedad**

### **DESCRIPCIÓN**

Revestimiento fotoreticulable no asfáltico formulado a base de copolímeros acrílicos de alta elasticidad para la impermeabilización de terrazas y cubiertas.

### **PROPIEDADES**

- \* Aplicación muy fácil.
- \* Excelente impermeabilidad.
- \* Buena elasticidad.
- \* Gran adherencia.
- \* No se agrieta.
- \* Alta resistencia a los álcalis.
- \* Solidez a la luz.
- \* Carácter antimoho

### **USOS**

Puede aplicarse sobre cualquier superficie exterior de albañilería, indicado en azoteas, tejados, terrazas y en general, en todas aquellas zonas exteriores en que por su situación se precise impedir el paso del agua.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>Vehículo fijo</b>	Copolímeros acrílicos
<b>Pigmentos</b>	Pigmentos de gran solidez a la luz
<b>Disolvente</b>	Agua
<b>Aspecto</b>	Pintura viscosa ligeramente tixotrópica.
<b>Brillo</b>	Mate.
<b>Color</b>	Rojo Óxido.
<b>Contenido en sólidos</b>	45 % en volumen.      57 % en peso
<b>Densidad (g/cc)</b>	1,33
<b>Secado a 23°C/50% H.R.</b>	Al tacto : 4-6 horas
<b>Repintado</b>	12-16 horas. Dependiendo del espesor de capa aplicado.
<b>Rendimiento teórico</b>	1m <sup>2</sup> /Lt. Es conveniente aplicar este rendimiento para obtener la máxima eficacia impermeabilizante.
<b>Espesor de capa recomendado</b>	1.000 micras húmedas.      450 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

### **MODO DE EMPLEO**

#### **CONDICIONES DE APLICACIÓN**

**Temperatura de aplicación**      5°C. 35°C

- Máxima humedad relativa** 80 %.  
No es recomendable aplicar a pleno sol ó temperaturas del soporte elevadas.  
No debe aplicarse el revestimiento si hay riesgo de lluvia ó heladas antes del secado del mismo.
- Útiles de Aplicación** Homogeneizar el producto antes de su utilización.  

	<u>Brocha/rodillo</u>	<u>Pistola airless</u>
<b>Disolvente</b>	Agua	Agua
<b>Dilución</b>	No precisa	0-5%
- Limpieza de útiles** Agua.
- SISTEMA DE APLICACIÓN** Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- Preparación previa** Deberá estar completamente seca y limpia de residuos de cemento, arena, polvo u otros materiales mal adheridos.
- Superficies nuevas**
- Albañilería: Aplicar directamente Terragum. En aquellas zonas que presenten grietas anchas ó juntas de dilatación, se aplicará Dique Masilla de Relleno.
  - Hierro / Acero: Imprimir con Procofer Imprimación Antioxidante
  - Aluminio, Zinc Galvanizado: Desengrasar con disolvente clorocauchos y aplicar directamente Terragum.
- Superficies pintadas** Si la pintura está en buen estado, limpiar y proceder como en superficies nuevas.  
Sobre superficies porosas, degradadas ó pulverulentas aplicar previamente una mano de Procolite Fondo Penetrante.  
Para el pintado de otros materiales ó situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

- Instrucciones de Seguridad** Consultar etiquetado del envase.  
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
- Tiempo de almacenaje** 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.  
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentran dentro de los standards de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.  
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.  
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.  
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

EDICIÓN 11/2004 La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00\*  
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscip.59º - N.I.F. A-08-218158

