



PLÁSTICO FACHADAS A4

Interior - Exterior. Mate.

Código artículo: 125

TITAN
Profesional

Descripción

Plástico para interiores y exteriores para decoración y protección de fachadas y morteros monocapa. Blancaura inalterable con alto poder cubriente. Impermeable, transpirable y autolavable. Buena resistencia a la intemperie y con conservante antimoho.

Datos técnicos

Naturaleza: Acrílica Estirenica

Acabado: Mate

Color: Blanco y gama colores Carta Orion

Densidad: Blanco: 1,52 - 1,58 Kg/l, Colores: 1,31 - 1,58 Kg/l

Rendimiento: 3 - 8 m²/l (70 - 110 micras secas)

Secado a 23°C 60 % HR: 30 - 60 minutos

Repintado a 23°C 60% HR: 6 - 8 horas

Métodos de Aplicación: Brocha, Rodillo y Pistola

Diluyente: Agua

Espesor Recomendado: 140 - 220 micras secas en dos capas

Teñido: Tinte Universal TITAN y Tinte al Agua Profesional

Volumen Sólidos: 43 - 44 %

COV: 2004/42/IIA (c) (75/40) Max. COV's 18g/l

Presentación: 20 l, 15 l, 10 l, 4 l y 1 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Normativa-Certificaciones

Resistencia al frote húmedo:

Según norma UNE 48242:1995: Tipo 1 > 1.000dp

Según norma UNE EN ISO 11998: Clase 3 200dp Perdida > 20μ <70 μ

Modo de empleo

Recomendaciones generales:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a:

Temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa \geq 80 %.

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

Superficies no preparadas: En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener.

Para consolidar substrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de **Fijador al Agua A16** o **Selladora al agua A18** en interiores, o bien **Fondo Fijador D13** o **Fijador al Agua A16** en exteriores.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado:

Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10 - 15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 10/2012

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma.

Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es

