

FONDO CROMATO CONVERTIDOR DEL SOL**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

Fondo Antióxido que además convierte el óxido de hierro en un óxido inerte.

- Alto poder de penetración.
- Excelente adherencia.
- Resistencia anticorrosiva.
- Conversión del óxido de hierro en un óxido inerte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Naturaleza: Fondo alquídico con pigmento anticorrosivo y aditivo convertidor.
- Acabado: mate
- Color: Rojo óxido
- Peso específico a 25°C: 1.33 - 1.35
- Consistencia: 75 - 80 unidades KREBS
- Sólidos en peso: 68% mínimo.
- Sólidos por volumen: 50% mínimo.
- Secado:
- Tiempo de secado libre de tack: 4 – 6 horas
- Repintado: 10 – 12 horas
- Rendimiento: 8 - 10 m²/l / mano

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:**SUPERFICIES NUEVAS**

La superficie de metal a pintar debe estar seca, limpia, libre de óxido, capa de calamina, polvo, grasitud.

Se elimina óxido lijando en seco o al agua con lija 200 o 220. Si usa agua al lijar, secar bien la superficie pasando una estopa o un paño limpio embebido en Aguarás Mineral antes de pintar.

Se elimina grasitud, lavando la superficie con una estopa o un paño limpio embebido con Aguarás Mineral.

SUPERFICIES PINTADAS

Si tiene pintura envejecida pero firmemente adherida, lijar la superficie con lija 220 o grano más fino para dar aspereza.

Si la pintura anterior presenta defectos tales como mala adherencia, descascarada, ampollada y/o con óxido, cuarteada; lijar o rasquetear para eliminar los contaminantes o pintura en malas condiciones.

Elimine el polvo antes de pintar.

MODO DE EMPLEO:

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba.

Se diluye con 10 a 15 % de Aguarrás Mineral.

Aplicación con pincel, rodillo de pelo corto o soplete.

Se recomienda aplicar 2 manos.

Dejar secar 10 – 12 horas entre manos y 24 horas para alcanzar secado duro.

No es conveniente aplicar en intemperie, con tiempo húmedo y/o frío (Humedad mayor a 80% y/o temperatura inferior a 5°C) o cuando se prevea proximidad de lluvias.

Los utensilios utilizados se lavan inmediatamente con Aguarrás Mineral.

ENVASE Y ETIQUETADO: 0.25 – 1 – 4 y 20 litros

ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO: 2 años, en envases de origen bien cerrados, al abrigo de frío y calor.

APLICACIONES: Para superficies de hierro y acero especialmente en exteriores, antes de aplicar cualquier acabado sintético o látex.