Cerepoxi Anclajes TX

Mortero tixotrópico para anclajes y fijaciones horizontales.

Descripción:

Cerepoxi Anclajes TX es un mortero de dos componentes, fabricado en base a resinas epoxi modificadas, endurecedores y cargas inertes, que presenta las siguientes características:

- El mortero recién mezclado es cremoso, fácil de mezclar y presenta un excelente poder mojante de la superficie.
- Muy buen poder adhesivo sobre hierro, acero, hormigón, mortero, fibrocemento, aluminio y en general sobre los mas variados materiales de construcción.
- No contrae durante ni después de endurecido.
- Por su consistencia y tixotropía es especialmente indicado para fijaciones horizontales, permitiendo un excelente llenado y mojado de los anclajes.
- Presenta excelentes resistencias mecánicas, pudiendo habilitarse en plazos sensiblemente inferiores a los de excelentes hormigones.
- Adhiere sobre superficies secas ó ligeramente húmedas.
- No es corrosivo.
- Muy buenas resistencias químicas ante el ataque de agua, aceites, nafta, ácidos y álcalis diluídos, etc.

Aplicabilidad:

Cerepoxi Anclajes TX es un mortero de alta eficacia, siendo especialmente indicado para anclajes de pernos, barandas de pasamanos, anclaje de compresores y maquinarias sometidas a grandes vibraciones y/o con grandes exigencias, relleno de juntas rígidas, etc.

Modo de empleo:

Limpiar perfectamente el sustrato, eliminando restos de aceites, grasas y sectores con restos de mortero mal adheridos ó de baja resistencia mecánica. Mezclar perfectamente los componentes A y B, evitando la incorporación de aire. El mezclado puede realizarse a mano ó con mezclador de bajas revoluciones. Aplicar con espátula ó pistola aplicadora. Limpiar los elementos utilizados mientras el material se encuentre fresco.

Datos Técnicos:

COLOR: Gris hormigón.

PROPORCIONES DE MEZCLA: Partes en peso por kg: A:B = 0,870:0,130.

POT - LIFE (para 5 kg. de mezcla)

- a 30° C 20 a 30 minutos.
- a 20° C 40 a 50 minutos.
- a 10° C 110 a 140 minutos.

PESO ESPECIFICO: 1,7 kg./litro.

ESPECIFICACIONES DE APLICACIÓN: - Temperatura mínima del sustrato: 3° C.

- Temperatura máxima del sustrato: 35° C.

RESISTENCIAS MECÁNICA:

- Resistencia a la compresión: 700 a 800 kg./cm2.
- Resistencia a la flexotracción: aprox. 350 kg./cm2.
- Resistencia a la tracción: 250 a 300 kg./cm2.

DIAMETRO DE LA VARILLA	DIAMETRO DEL ORIFICIO	PROFUNDIDAD ANCLAJE VARILLA ROSCADA	PROFUNDIDAD ANCLAJE VARILLA CONSTRUCCION	CARGA MAXIMA ADMISIBLE HORMIGON H-21
MM.	MM.	MM.	MM.	KG.
10	12	90	150	3.300
12	14	120	200	4.700
16	18	130	260	8.400
20	25	180	320	13.200
24	28	220	380	19.000

Rendimiento: Aproximadamente 1,700 kg. por litro de volumen a rellenar.

Vencimiento En recipientes originales cerrados: 1 año.

Presentación: Juegos predosificados de 1 y 5 kg.





Hoja técnica Edición 2013 Nº 070 Versión 007 Cerepoxi Anclajes TX

Carlos Tellier 4437 / CP 11900 Montevideo - Uruguay Teléfono: +598 2305 6171 Fax: +598 2305 2243

Cerepoxi Anclajes TX

Mortero tixotrópico para anclajes y fijaciones horizontales.

Seguridad:

Ceresita S.A. cuenta con Ficha de Datos de Seguridad (FDS); ésta contiene las instrucciones detalladas para el manejo de los productos y persigue reducir los riesgos laborales.

Se indican los procedimientos ordenadamente para trabajar con las sustancias de una

Las fichas contienen información física del producto como también incluyen su toxicidad, efectos a la salud, primeros auxilios, reactividad, almacenaje, disposición, protección necesaria y todos aquellos cuidados necesarios para manejar los productos peligrosos con seguridad.



Hoja técnica Edición 2013 Nº 070 Versión 007 Cerepoxi Anclajes TX



Carlos Tellier 4437 / CP 11900

Montevideo - Uruguay

Fax: +598 2305 2243

Teléfono: +598 2305 6171