BLATEM PINTURAS
Evolución Constante
Fichas Técnicas
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

# BLATEPOX PRIMER ZN 1001

## DESCRIPCION

Imprimación epoxi curada con poliamida, con elevado contenido en polvo de zinc.

## PROPIEDADES

Inmejorable resistencia anticorrosiva.
Buena adherencia sobre acero y galvanizado chorreado.
Resistencia a la erosión.
Proporciona al acero protección catódica.
Aguanta temperaturas de hasta 200ºC.
Repintable con vehículos insaponificables: Poliuretanos, epoxis, clorocauchos y vinílicos.

## APLICACIONES

Imprimación anticorrosiva para estructuras de acero, equipos industriales, y allí donde se necesite una gran resistencia anticorrosiva.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Gris medio.
Aspecto: Mate.
Densidad: 2,25 ± 0,3 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sólidos en volumen: 50 ± 2%.
Secado (tacto): 1-2 horas.
Repintado:
Mínimo: 8 horas.
Máximo: Sin limitación.
Punto de inflamación: 28ºC.
Espesor recomendado:
Húmedo: 80-120 micras.
Seco: 40-60 micras.
Rendimiento: 10 m²/lt (50 micras).
Datos para producto mezclado a 25ºC.
Nº de capas: 1-2.
Proporción de mezcla:
Peso: 100/10.
Volumen: 100/23.
Catalizador: Catalizador Blatepox Primer ZN 1001.
Vida mezcla: 10 horas.
Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30ºC, RH-60%): 6 meses en envase original cerrado.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Acero chorreado hasta grado sa 2 1/2. (norma sueca SIS 05.59.00-1967).

## MODO DE EMPLEO

Pistola con aire: 15-20% Disolvente 333 (boquilla 2 m/m, 3-4 atms).
Pistola airless: 5-10% Disolvente 333 (boquilla 0,021", 120 atms).
Condiciones aplicación:
Temperatura >=12ºC / humedad <=80%.
Diluyente: Disolvente 333.
Disolvente limpieza: Disolvente Limpieza L o Disolvente 333.

## RECOMENDACIONES

Remover el contenido de los envases y la mezcla de los dos componentes, hasta homogeneizar el producto; no almacenar envases abiertos o empezados.
Consultar la hojas de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

## PRESENTACION

En envases de 8 Kg.
Colores: Gris medio.

## ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses en su envase original
bien cerrado y resguardado de la intemperie ( a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 25/01/12

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.