



Selladora

Para Madera, Yeso y Superficies Porosas

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Imprimación Sintética Microporosa, base disolvente, en color blanco. Indicada como fondo sellador para madera, yeso y superficies porosas.

Establece un equilibrio entre el soporte y la humedad relativa del aire, permitiendo el secado en condiciones extremas de humedad ambiental.

Garantía de calidad

Xylazel Selladora es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Eficacia

Xylazel Selladora sella eficazmente la madera, yeso y superficies porosas, obteniendo un acabado liso perfecto. Xylazel Selladora está fabricada con resinas especiales para favorecer el secado en soportes húmedos.

Características

- Xylazel Selladora proporciona un excelente acabado perfectamente liso, tipo "espejo".
- Permite transpirar al soporte, al mismo tiempo que actúa de barrera al exterior.
- No gotea por su tixotropía.
- Sella superficies, evitando rechupados e imperfecciones.
- Muy fácil de aplicar.
- Excelente nivelación y brochabilidad.
- Es fácilmente lijable. Con un lijado suave se consiguen acabados muy lisos.
- Proporciona un perfecto anclaje.
- Evita el repelo de la madera.
- Puede ser aplicada en condiciones extremas y en soportes húmedos (hasta un 25% de agua) con un excelente secado.
- Débil olor en la aplicación. Una vez seco no huele.

Principales aplicaciones

Formulada para su uso en todo tipo de madera, yeso y superficies porosas. Cubre las imperfecciones del soporte, tapa manchas, nudos, humos, etc. y facilita el agarre de las capas de pintura posterior, consiguiendo un acabado totalmente pulido.

Color

Se presenta en color blanco y puede colorearse para igualar el tono de la pintura de acabado.

Tamaños de envase 750ml y 4 litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C: 1.37 - 1.41 grs./cm³.

Contenido en sólidos: 70.5 - 72.5%

Rendimiento: 13 - 18 m²/litro aprox., según superficies.

Viscosidad: Tixotrópico

Punto de inflamación: 39°C

Dosis: 55-78 ml/m² aprox. según superficie.

Tiempo de secado: El secado de la superficie, en condiciones normales, es de 2 a 3 horas.

Repintado 12 - 24 horas aprox.

2004/42/IIA(i) (600/500) Max COVs 550g/L

3. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

Extender sobre superficies limpias y libres de capas sueltas de productos aplicados anteriormente. Dejar secar, lijar y dar el acabado.

Para madera es recomendable aplicar antes 1 ó 2 manos de xylazel FONDO para dar una protección eficaz contra hogos de pudrición e insectos que puedan perjudicar y deteriorar la madera.

Para superficies pintadas en mal estado, se eliminará, las capas de pintura y se procederá como en superficies nuevas.

Aplicación

Xylazel Selladora, se presenta lista para su uso. Se puede aplicar con pincel, brocha, rodillo y pistola. Se puede teñir con tinte universal hasta un 5%.

Utilizar todo el contenido del envase. Cerrar herméticamente el envase cuando se ha consumido parcialmente el producto y también cuando se ha consumido totalmente.

Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente. Limpieza de útiles con Diluyente Xylazel o White Spirit.

Limpieza de útiles

Diluyente Xylazel o White Spirit.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

Cumplir con las leyes vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo. El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor eléctricas. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. No almacenar durante periodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424

+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genis 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

