

FICHA TECNICA

ESMALTE PLATA EXTERIOR
Código: 010

Pintura Esmalte de aluminio

Descripción	Pintura esmalte de aluminio a base de resinas de hidrocarburos modificadas.
Propiedades	* Secado muy rápido. * Fácil aplicación. * Gran flexibilidad y elasticidad. * Elevado brillo. * Prácticamente sin olor. * Totalmente lavable
Usos	**Exterior - Interior** Para el pintado y protección de superficies diversas para dotarlas de un bello aspecto metálico. Indicado para el pintado de estructuras metálicas, puertas, depósitos, tuberias, verjas, vallas, radiadores de calefacción, chimeneas, etc. También es adecuado para el pintado de objetos de madera o yeso con fines decorativos y de protección
Colores y tamaños	Plateado Brillante: 0,125 L; 0,375 L; 0,750 L; 4 L
Características técnicas	Composición Vehículo fijo: Resina de hidrocarburos y aceites. Disolvente: Mezcla de hidrocarburos. Dilución: Listo al uso Limpieza de útiles: Disolvente para sintéticos o Limpiador Multiuso. Densidad: 0,97 ± 0.03 Secado a 23ºC: 4 - 6 horas. Repintado a 23ºC: Después de 24 horas. Rendimiento teórico: 20 m²/ litro.
Modo de empleo	Condición de aplicación Útiles de Aplicación: Brocha, Rodillo o Pistola. Disolvente: Disolvente para sintéticos y grasos. Dilución: Listo al uso para brocha y rodillo Limpieza de útiles: Disolvente para sintéticos o Limpiador Multiuso. Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35ºC Sistema de aplicación Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Durante la aplicación deberá removerse de vez en cuando para evitar la sedimentación de las partículas de aluminio. **Preparación previa**: Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. **Superficies nuevas** Hierro / Acero: Imprimar con Brumin. Madera / Yeso: Imprimar con Sellatine Imprimación Selladora. Metales no férreos (Aluminio, Galvanizados, etc.): Imprimar con Preparación Multiuso Bruguer.

MONGOL PLATA EXTERIOR
Pintura Esmalte de aluminio

Código: 010

	Acabado	Aplicar una o dos capas de Esmalte Plata Exterior.
	Superficies pintadas	Si la pintura antigua está en buen estado, lijar para matizar, eliminar el polvo y aplicar una o dos capas de Esmalte Plata Exterior. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficies nuevas. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
	Observaciones	En interiores puede utilizarse para el sellado de nudos de madera y evitar la exudación de la resina.
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 05/11

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.L. – C. Feixa Llarga 14-20 - 08040 Barcelona - España - Teléfono 93 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F. 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 **º ,- N.I.F. B-08218158**