# IMPERKOTE® L

## Descripción del Producto

Emulsión bituminosa no iónica, de aspecto pastoso, soluble en agua y mezclable con arena, cemento, grava, fibras minerales, etc.
Imperkote F se compone de betún y resina filerizada, estabilizada con emulsionantes minerales coloidales, que garantizan su estabilidad.
Se consigue, una vez dada la ruptura de la emulsión por evaporación de la fase acuosa, una capa consistente e impermeable.

**Presentación:**
Latas de 5.0 kg y 25.0 kg
Paletes con 96 y 24 latas.

## Características Técnicas:

| CARACTERÍSTICAS | VALORES | UNIDAD | MÉTODO DE ENSAYO |
|---|---|---|---|
| Masa Nominal ( a 25ºC) | 1.0 - 1.1 | g/cm³ | CQ-PO-11 |
| Extracto seco | 40 - 50 | % masa | CQ-PO-39 |
| Inflamabilidad | No inflamables | - | - |
| Combustibilidad | No combustibles | - | - |
| Tiempo de fraguado | <24 | Horas | - |

**Modo de Empleo y Ámbito de Aplicación:**

- En reparación de pequeñas grietas y juntas.
- En la protección contra la corrosión de tanques y depósitos metálicos.
- En suelos industriales: una parte de cemento, tres partes de arena, una parte de producto y una parte de agua. Se debe aplicar una capa de al menos 2 mm y se pueden añadir óxidos de hierro.
- En barrera a la humedad por capilaridad: dos capas de Imperkote F seguido de una capa de Imperkote L, en consonancia con la difusión superficial de arena, aplicado a las bases del edificio, constituyen una barrera eficaz a la capilaridad y por tanto, permite prevenir eficazmente la aparición de zonas de salitre en muros de albañilería.
- Se utiliza como imprimación de muros y medianeras, con una o dos de lavado, hasta dejar una capa uniforme.
- Antes de aplicar la superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceite o cualquier otro material que pueda afectar su normal aplicación y adherencia.
- Se puede aplicar con rodillo, cepillo, y incluso con pistola a 8 atmósferas de presión. Como pintura, licuándolo en agua, y aplicándolo con brocha, pistola, etc.

**Recomendaciones para la Manipulación y el Almacenamiento:**

- Prevenir las caídas y golpes.
- Transportar y almacenar las latas en la vertical, siempre bajo protección del clima, es decir, sol, lluvia, helada, granizo, nieve.
- En estas condiciones, con latas inviolables, el producto se puede almacenar aproximadamente un año después de la fecha de envasado.
- La elevación de las latas, deberá hacerse siempre en paletas, con grúa o carretilla elevadora.

**Eco Recomendaciones:**

- La separación selectiva y el reenvío de los residuos derivados de la aplicación de estos productos son de la exclusiva responsabilidad del aplicador o usuario de acuerdo con la ley.

Los datos referidos en esta ficha técnica corresponden a los valores de los ensayos de control de calidad realizados en los laboratorios de Imperalum, qué es una empresa certificada (ISO 9001) * Imperkote es una marca registrada Imperalum