

# PROCOLOR MIX

## PINTURA PLASTICA MATE PAREDES Y TECHOS

**Código: 195****Grupo: Pinturas Plásticas**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Pintura plástica mate a base de copolímeros vinílicos.
<b>PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Acabado mate.</li><li>* Fácil de aplicar.</li><li>* No amarillea.</li><li>* Excelente cubrición.</li><li>* Secado rápido.</li><li>* Prácticamente no salpica.</li><li>* Lavable, adquiere la máxima resistencia pasados 10 días de la aplicación.</li><li>* Extensa gama de colores.</li></ul>
<b>USOS</b>	Para la decoración de superficies interiores de yeso, morteros de cemento y albañilería en general, especialmente en paredes y techos.
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	
<b>Vehículo fijo</b>	Copolímero vinílico.
<b>Pigmentos</b>	Dióxido de titanio.
<b>Disolvente</b>	Agua.
<b>Brillo</b>	Mate.
<b>Color</b>	Según carta colores Procolor Mix.
<b>Contenido en sólidos</b>	36% en volumen. 57% en peso.
<b>Densidad</b>	1,49 Kgr/Litro.
<b>Viscosidad</b>	115 U.K. a 20°C.
<b>Secado a 23°C. y 50% H.R.</b>	Al tacto : Aproximadamente 30 minutos.
<b>Repintado</b>	Pasadas 3 horas.
<b>Rendimiento teórico</b>	9 - 12 m <sup>2</sup> /Litro, según soporte y modo de aplicación
<b>Espesor de película</b>	80-110 micras húmedas. 30-40 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.
<b>Resistencia al frote húmedo</b>	<1.000 ciclos según norma DIN 53778.
<b>MODO DE EMPLEO</b>	
<b>CONDICIONES DE APLICACIÓN</b>	
<b>Temperatura de aplicación</b>	Entre 5 y 35°C.
<b>Máxima humedad relativa</b>	85 % No es recomendable aplicar a temperaturas del soporte elevadas.

<b>Útiles de Aplicación</b>	<u>Brocha/rodillo</u>	<u>Pistola airless</u>
	<b>Disolvente</b> Agua	Agua
	<b>Dilución</b> 5-10%	0-5%
<b>Limpieza de útiles</b>	Agua.	

**SISTEMA DE APLICACIÓN** Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Es conveniente agitar el producto varias veces durante su uso.

**Preparación previa** Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

#### Superficies nuevas

Albañilería	Aplicar una primera mano diluida al 10-15%. La segunda mano se aplicará sin diluir o diluyendo como máximo 5%.
Madera / Yeso	Imprimir con Selladora Universal
Yeso "muerto" o Pulverulento	Fijar con Procolite Fondo Penetrante ó Procofix.
Hierro/Acero	Preparar con Míno de Plomo Electrolítico ó Procofer Imprimación Antioxidante.

#### Superficies pintadas

Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar el polvo y aplicar Procolor Mix Pintura Plástica Mate Paredes y Techos.  
 En superficies con temple o en mal estado, aplicar una capa de Procofix, eliminando previamente desconchados y emplasteciendo si es necesario con Proplast.  
 Si la superficie a repintar está afectada por humos de tabaco, como en bares, despachos, etc., es necesario imprimir previamente con Selladora Universal para evitar sangrados posteriores.  
 Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Instrucciones de Seguridad</b>	Consultar etiquetado del envase. Para mas información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
<b>Tiempo de almacenaje</b>	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.  
 Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentran dentro de los standars de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.  
 Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.  
 El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.  
 La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

EDICIÓN 3/2003 La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00\*  
 Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158

