

DELTA PISCINAS CLOROCAUCHO STANDARD

DESCRIPCIÓN:

Pintura lisa, a base de caucho clorado, de secado físico por evaporación de disolventes, con buena resistencia al agua dulce, al agua salada, a los aceites minerales, a los productos de limpieza de piscinas, a los ácidos, a los álcalis, así como al crecimiento de algas y hongos. Se usa, en especial, para el pintado, tanto interior como exterior, de paramentos de piscinas de hormigón o cemento y depósitos metálicos, tanto de obra nueva, como ya pintados, en el que el factor precio sea determinante.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Tenacidad y flexibilidad adecuadas, soportando ligeras contracciones del sustrato.
- Buena resistencia al envejecimiento.
- Buena impermeabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante

Caucho clorado.

Diluyente

Eurosolv-X

Materia fija en peso U.N.E. 48087

70%

Densidad U.N.E. 48098

1.57 kg./l

Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076

91 U.K.

Poder de cobertura a 100 micras húmedas

93.0 %

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

6-7 m²/kg.

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727

M1.

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 20 minutos. Total: 1.5 hora.

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

Min. 12 h.

Acabado

Mate

Color U.N.E. 48103

Celeste



PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 20 kg.
- Aspecto: El producto es fluido.

APLICACIONES

Al exterior y al interior: Se aplicará sobre paramentos de piscinas de hormigón y cemento y depósitos metálicos, nuevos o anteriormente pintados.

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, pistola aerográfica o con pistola sin aire, previa agitación del producto y dilución respectiva, siguiendo siempre la práctica normal de un buen pintado.

La limpieza de equipos se realizará con EUROSOLV-X.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

DELTA PISCINAS CLOROCAUCHO STANDARD contiene hidrocarburos aromáticos, siendo tóxico por inhalación, ingestión y en contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Facilitar la ventilación durante la aplicación y el secado, evitando la inhalación prolongada de los vapores de disolventes. Aplicar la pintura usando protección respiratoria al pintar en espacios cerrados o mal ventilados. Nos debemos aplicar a pleno sol, ni cuando se prevean lluvias, ni en zonas de niebla cerrada. Durante la aplicación o el secado, debido a la inflamabilidad de los disolventes, ni aún al aire libre, debe

DELTA PISCINAS CLOROCAUCHO STANDARD

encenderse fuego, fumar, usar aparatos eléctricos u otros que puedan producir chispas, etc...
MANTENER EL ENVASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MODO DE EMPLEO.

- Tratamiento del soporte.

Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, yeso, etc...: Procuraremos que presenten un acabado ligeramente rugoso, obtenido mediante el fratasado al inicio del fraguado. Antes de pintar, el hormigón debe estar completamente fraguado (mínimo 28 días), sin restos de agente de curado, desencofrantes, etc... y tener la porosidad suficiente para permitir el anclaje. Neutralizar la superficie con una solución de ácido clorhídrico (sulfumán) en agua al 10-15%. Lavar con abundante agua dulce y dejar secar, un mínimo de 24 horas, antes de pintar. Este sistema sirve para dar rugosidad al hormigón liso.

Sobre superficies envejecidas: Eliminar, mediante rascado, todas las zonas deterioradas del revestimiento anterior. Lavar, a continuación, con abundante agua dulce, toda la superficie, y una vez seca, proceder con el mismo sistema de pintado que en las superficies nuevas.

- Aplicación del producto.

Cuando el soporte esté preparado y seco, aplicar una primera capa de **DELTA PISCINAS CLOROCAUCHO STANDARD**, rebajando el producto con la proporción de 10% de EUROSOLV-X. A continuación, aplicar la segunda capa como producto al uso. Los porcentajes variarán cuando las condiciones de aplicación así lo requiriesen.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- R-10: Inflamable.
- R-20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- R-38: Irrita la piel.
- S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S-23: No respirar los vapores.
- S-25; Evítese el contacto con los ojos.
- S-36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
- S-51: Úsense únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.