

Ficha Técnica

ALISA - Cera dura nº 302

Sin aceite de naranja

Areas de aplicación	En interiores, para madera tratada con aceites, ceras o goma laca LIVOS. No apta para zonas húmedas.
Características	Libre de disolventes. Brillo satinado después del secado completo. Apta para juguetes según DIN EN 71. Resistente al sudor y a la saliva según DIN 53 160.
Declaración completa	Cera de nuez, aceite de cártamo, cera de abejas, cera de carnauba, éster de resina natural y aminoazúcar deshidratado.
Tonalidad	Incolora.
Aplicación	Con paño, espátula o pistola en caliente. (Más indicaciones, ver dorso).
Consumo	1 lt cubre aprox. 200 m ² por capa, es decir, 5 ml/m ² ; o notablemente menos según absorción y características del soporte. ¡Realizar prueba!
Tiempo de secado	A 23º C y 50% de humedad ambiental, 1 hora. Después del bruñido, dejar secar durante 16 horas.
Densidad	0,85 gr/ml.
Indicaciones	<p>Asegurar suficiente ventilación después de la aplicación. Los paños, esponjas, polvos de lijado etc. impregnados con ALISA deben guardarse en envase metálico herméticamente cerrado o en agua, dado que existe riesgo de autoinflamación por su contenido en aceites vegetales.</p> <p>El producto en sí no es autoinflamable. Guardar fuera del alcance de los niños.</p>
Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales.
Presentación	0,2 lt; 2,5 lt.
Conservación	En lugar fresco y seco. En envase sin abrir, se conserva al menos 2 años. Después del uso, alisar la superficie, cerrar herméticamente y utilizar en un plazo de 3 meses.

Modo de empleo

ALISA - Cera dura nº 302

- Preparación** El soporte debe estar saturado con aceites LIVOS, o previamente tratado con goma laca LANDIS 718 o BASKO 740.
- Aplicación** El tratamiento previo debe estar totalmente seco. Después de al menos 24-48 horas, aplicar ALISA en capa finísima con paño, espátula o pistola en caliente, y repartir mediante bruñido en toda la superficie con disco de bruñir o de fieltro. Adaptar la pistola a la calidad de cera. Atención: En caso de aplicación de capas demasiado abundantes, existe riesgo de que se prolongue el secado y sea difícil de bruñir. En este caso, los discos se deben cambiar con más frecuencia.
- En muebles, ALISA puede aplicarse con muñequilla, cepillo de encerar o disco de bruñir pequeño.
- Bruñido con muñequilla, cepillo de encerar o enceradora con presión fuerte, en madera siguiendo la dirección de la veta, después de al menos 1 hora. Se debe conseguir una superficie de brillo sedoso homogéneo y no pegajosa. En caso necesario, volver a bruñir al día siguiente, después de un secado adicional.
- Renovación** Las zonas muy desgastadas, sucias o dañadas, se limpiarán a fondo con TRENA 556, en caso necesario se lijarán y se volverán a tratar con aceite o con goma laca. Después, aplicar una capa finísima de ALISA y bruñir.
- Limpieza** Limpiar el polvo con aspirador o mopa.
- Las manchas ocasionadas por fricción de goma y otros tipos de suciedad persistente, pueden ser eliminadas con SVALOS 222. Volver a bruñir después.
- Según desgaste, aplicar un mantenimiento 1-2 veces al año, con BIVOS 376. Fregar cuando sea necesario, con TRENA 556 añadido al agua de fregar. Alternar TRENA cada 4 o 5 limpiezas, con GLANOS 559 añadido al agua de fregar.
- Indicaciones** Durante las primeras tres semanas, las superficies tratadas con ALISA deben tratarse con cuidado. Para pisarlas brevemente, es necesario cubrir la superficie con cartón ondulado u otro material transpirable.
- No colocar las alfombras de forma definitiva, y no limpiar con agua bajo ningún concepto, durante este tiempo. Lo que más daña un suelo son arena, humedad y suciedad.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Enero 2012

LIVOS-Pflanzenchemie · D-29559 Wrestedt · Tel 0 58 25 / 88 – 0

Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 932 192 319 · Fax 932 191 455 · www.livos.es