



## TRADICOL®

Adhesivo cementoso tradicional

### DESCRIPCIÓN

Adhesivo cementoso especial aditivado, sin descuelgue, para la colocación en capa gruesa en alicatados directos sobre muro de ladrillo sin necesidad de revoque previo y en solados sobre fondos irregulares. Aplicación interior.  
Para el encolado de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto.

### COMPOSICIÓN

Producto a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados y aditivos.

### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Aplicación en interiores.
- Adhesión de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto
- Sin descuelgue. Adherencia inicial excelente.
- Colocación de la pieza según el método tradicional sin humedecer piezas ni soportes gracias a su poder de retención de agua.
- Reduce tolerancias de planeidad del soporte. Evita el revoque. Ahorro de materiales y mano de obra.

### SOPORTES

- Soportes convencionales a base de cemento y fábrica de ladrillo.
- Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exentos de polvo, restos de desencofrantes, productos orgánicos, etc.
- En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, conviene humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua.
- Para mayores espesores se debe utilizar:
  - En soleras: pasta niveladora NIVELAND 10R o PAVILAND RECRECIDO AUTONIVELANTE, según soporte y necesidad.
  - En revestimientos: morteros de regularización con resistencia a tracción adecuadas y con las retracciones de curado ya finalizadas.
- No aplicar sobre yesos o pinturas.
- En caso de realizar recrecidos con el mismo producto, no sobrepasar los 20 mm de grosor y no efectuar el encolado antes de 48 horas.

### MODO DE EMPLEO



### PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable.
  - Dejar reposar la masa unos 5 minutos y reamasar.
  - En alicatados se coloca según el método tradicional macizando bien la pieza cerámica. Se consigue una mejor adherencia si previamente extendemos con llana una capa fina bien compactada sobre el ladrillo.
  - En pavimentos se coloca el producto sobre el soporte extendiéndolo con llana. En piezas de gran formato utilizar doble encolado.
  - Colocar las piezas sobre el adhesivo fresco, presionando y moviendo hasta conseguir el total aplastamiento de los surcos y una correcta adherencia de toda la superficie de la cerámica.
  - Respetar las juntas de construcción (dilatación, contracción, fraccionamiento, juntas de esquina perimetrales) y de colocación entre baldosas (mínimo de 2 mm en interior y 5 mm en exterior).
  - El rellenado de las juntas se hará después de 24-48 h. Dependiendo del espesor del adhesivo utilizado. Utilizar el mortero de la gama MORCEMCOLOR adecuado, según el tipo de junta.
- 
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
  - No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
  - No aplicar en zonas donde exista peligro de agua estancada.
  - En pavimentos superiores a 30 m<sup>2</sup>, dejar juntas de partición o fraccionamiento rellenas de un material deformable de la gama PUMALASTIC.
  - En pavimentos interiores con superficie superior a 15 m<sup>2</sup> se recomienda dejar una junta libre de dilatación perimetral entre el pavimento y la pared o pilar, oculta por el rodapié, de aproximadamente 5 mm. Estas juntas deben rellenarse con un material deformable de la gama PUMALASTIC.
  - Para conseguir un perfecto asentamiento del material deberá evitarse el tránsito sobre las baldosas durante 3 ó 4 días después de su aplicación.
  - Peso máximo en paramentos verticales 20 Kg/m<sup>2</sup>.
  - Para piezas reforzadas con malla de fibra de vidrio pegada en su reverso, consultar departamento técnico.
  - Nunca aplicar con la técnica conocida como "por puntos".
  - Las temperaturas, ventilación, absorción del soporte y materiales de recubrimiento pueden variar los tiempos de trabajabilidad y fraguado del adhesivo.

### DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Aspecto	Polvo BLANCO o GRIS
Tiempo de ajustabilidad	Aprox. 20 min. (según condiciones ambientales)
Tiempo de vida de la pasta	Aprox. 2 h. (según condiciones ambientales)
Adherencia inicial	Superior a 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adherencia después de inmersión en agua	Superior a 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adherencia después de envejecimiento con calor	PND
Adherencia después de ciclos hielo/deshielo	PND
Clasificación según UNE EN 12004:2001	CE
Rendimiento aproximado	15 Kg/m <sup>2</sup> por cm de espesor
Espesor de aplicación	Admite entre 0,5 y 2 cm

### PRESENTACIÓN

Sacos de 25 Kg de papel plastificado.  
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

### NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.

La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben

# ADHESIVOS TRADICOL<sup>®</sup>

acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.