



FICHA TECNICA

EMBLEMA MATE Pintura Plástica Mate

Código : 067

DESCRIPCIÓN	Pintura plástica mate a base de emulsión acrílico estirenado y vinílica.	
PROPIEDADES	*Antimoho * Fungicida * Gran cubrición * Lavable * No salpica	
USOS	Exterior - Interior Para la protección y decoración de superficies de yeso, cemento, paneles de cartón yeso y albañilería en general. Gracias a sus propiedades fungicidas su uso está indicado tanto en el exterior como en el interior en paredes y techos.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Vehículo fijo	Copolímeros acrílico estirenados y vinílicos.	
Pigmentos	Dióxido de Titanio, cargas minerales y pigmentos seleccionados	
Disolvente	Agua.	
Brillo	Mate.	
Color	Blanco y colores según carta vigente	
Contenido en sólidos	35 % en volumen ± 1 56 % en peso ± 1	
Densidad (g/cc)	Blanco 1,48 $\pm 0,03$ Colores Entre 1,45 y 1,48 según color	
Viscosidad	110 KU ± 2	
Secado a 23°C. y 50% H.R.	30 minutos.	
Repintado	Después de 3 horas.	
	La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado.	
Rendimiento teórico	10- 12 m ² / litro.	
Espesor de película	80 - 100 micras húmedas. 28 - 35 micras secas.	
	El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.	

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Reacción al fuego	M-1	Norma UNE 23.727
-------------------	-----	------------------

MODO DE EMPLEO

Temperatura de aplicación Entre 5 y 35°C
Máxima humedad relativa 85 %

Útiles de Aplicación Brocha, Rodillo o Pistola.
Disolvente Agua.
Dilución Para brocha y rodillo diluir al 5% con agua. Para pistola diluir convenientemente.
Limpieza de útiles Agua.

SISTEMA DE APLICACIÓN Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

Superficies nuevas

Albañilería Si desea dar una primera capa para utilizarla como imprimación, diluir la pintura con aproximadamente un 10-15 % de agua.

Yeso muerto o pulverulento Imprimir con la Preparación Fijadora Universal Bruguer o Brufix.

Hierro / Acero Imprimir con la Preparación Antioxidante Brumín.

Madera Imprimir con la Preparación para Madera Sellatine o Preparación Universal Acrylic Bruguer.

Acabado Superficies pintadas Aplicar una o dos capas de Emblema Mate.
Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una o dos capas de Emblema Mate.
Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.
Si la pintura antigua es a la cola, al temple o a la cal debe eliminarse o como mínimo imprimir con la Preparación Fijadora Universal Bruguer hasta conseguir un soporte firme.

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

OBSERVACIONES En superficies muy porosas la primera capa puede diluirse hasta 30-40 %
Las superficies afectadas por humos de tabaco o manchas producidas por escapes o filtraciones de agua deben imprimirse con la Preparación selladora Sellatine para evitar sangrados posteriores.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Obtención de colores Puede obtenerse una amplia gama de colores pastel con Colorante Líquido Emultin, dosis máxima 5%.

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentran dentro de los standards de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. EDICIÓN 1/98. La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59º - N.I.F. A-08-218158

