



FICHA TECNICA

TIXODOR NATURA

Código: 308

Grupo: Especialidades

DESCRIPCIÓN

Pintura tapamanchas de acabado mate, al agua y sin disolventes, basada en una emulsión de copolímeros.

PROPIEDADES

- * Tapa manchas de humedad, nicotina, grasas, rotulador, etc.
- * Gran cubrición.
- * Transpirable.
- * Bajo olor.
- * No amarillea.
- * No gotea.
- * Excelente poder cubriente.
- * Máxima adherencia.
- * Totalmente lavable.

USOS

Como pintura aislante de manchas de grasas, humedad, óxido, humo de tabaco, etc. Para el pintado de superficies de albañilería, cemento, yeso, hormigón, papel pintado, etc.
Debido a su excelente poder cubriente, la primera capa aísla la mancha y la segunda la cubre total y definitivamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Resinas acrílicas no amarilleantes
Pigmentos	Bióxido de titanio y cargas minerales
Disolvente	Agua
Brillo	Mate.
Color	Blanco.
Contenido en sólidos	50% en volumen. 64% en peso.
COV	5 g/L
Densidad	1,40 Kgr/Lt.
Viscosidad	120 - 130 U.K. ± 2 a 25°C
Tiempo secado a 23°C/50% H.R.	Al tacto: 1 hora
Repintado	6-8 horas. Con pintura plástica 24 horas.
Rendimiento teórico	6-7 m ² /l., según absorción del soporte.
Espesor de película	140-166 micras húmedas. 70-83 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución

MODO DE EMPLEO**CONDICIONES DE APLICACIÓN**

Temperatura de aplicación Temperatura mínima de aplicación: entre 5 y 40°C.
Máxima humedad relativa del aire: 85%.

Útiles de Aplicación Brocha, rodillo o pistola airless.

Dilución No precisa.

Limpieza de útiles Agua

SISTEMA DE APLICACIÓN

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación de la superficie Eliminar suciedad, polvo, sales y capas de pintura mal adheridas.

Yeso Imprimir con Procofix
Yeso “muerto” ó pulverulento Fijar con Fondo Penetrante.

Superficies pintadas Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar Tixodor Natura.
Sobre pintura mal adherida, eliminarla, emplastecer con Proplast, imprimir con Procofix y aplicar Tixodor Natura.
Para el pintado de otros materiales ó situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

Acabado Aplicar Tixodor Natura en una ó dos manos tal como se indica en las condiciones de aplicación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de Uso y Manipulación Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos. Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

