

Barniz Interior



BONDEX PARQUET

Ref. 4560 (Satinado)
4565 (Brillante)

Barniz vitrificante a base de resinas acrílicas poliuretanas en fase acuosa. Muy fácil de aplicar, sin olor y de secado rápido. Asegura una protección duradera a los parquets, escaleras de madera, y en trabajos de ebanistería, tanto en maderas nuevas como antiguas en interiores.

Capacidad

0,75 l

4 l

Producto	Barniz uretanado alta resistencia.
Uso	Suelos de madera con necesidad de ser usados de inmediato.
Aplicación	Brocha, rodillo o pistola.
Composición	Resinas acrílicas poliuretanas.
Color	Incoloro.
Brillo	Satinado / Brillante.
Propiedades	Resistente a fricciones, golpes, abrasiones. Secado ultra-rápido.
Diluyente	Agua.
Secado	Al tacto: 30 min. Entre manos: 2-3 h. Transitable: 24 h. Dureza total: 1 semana.
Rendimiento	De 9 a 10 m ² por litro.
Limpieza	Agua.

Barniz

Alta resistencia - Secado ultra-rápido

Ficha técnica

BONDEX PARQUET

Ref. 4560 (Satinado)
4565 (Brillante)

Tipo

Barniz vitrificante a base de resinas acrílicas poliuretánadas en fase acuosa. Muy fácil de aplicar, sin olor y de secado rápido.

Destino

Suelos de madera con necesidad de ser usados de inmediato. Parquets, peldaños de escaleras, etc.

PROPIEDADES

- Resistente a fricciones, abrasiones o golpes, incluso los provocados por tacones, aspiradores, etc. y además es resistente al alcohol, a las grasas y a los productos de limpieza.
- Brillo y transparencia de excepcional consistencia a lo largo del tiempo. No amarillea.
- Sin olor.
- Secado ultra-rápido.
- Producto listo al uso. No diluir.
- Excelente deslizamiento y nivelación.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,065 ± 0,015

Viscosidad: 48 ± 3 s. Din 4 (a 23°C)

Contenido sólido:

Brillo: Satinado / Brillante.

Olor: Inodoro.

Dispersión:

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

La madera deberá estar seca y limpia de suciedad, grasas, ceras y polvo.

En el caso de maderas nuevas o barnizadas en buen estado, lijar para facilitar la adherencia de la nueva aplicación.

Se recomienda comprobar la compatibilidad en una zona pequeña, no visible, antes de proceder a la completa aplicación.

En el caso de superficies barnizadas en mal estado, debe eliminarse el barniz mediante lijado o Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014). En el caso de encerados, eliminar mediante Bondex Desencerador para Madera (Ref. 2102).

Productos complementarios:

Para una mayor eficacia sobre maderas nuevas o decapadas, aplicar previamente un tratamiento preventivo contra hongos e insectos con Bondex Classic Fondo (Ref. 4380).

Modo de empleo:

Aplicar con brocha, rodillo o pistola 2-3 manos (de acuerdo con el desgaste al que va a estar sometida la superficie) cruzando y alisando en el sentido de la veta de la madera.

RENDIMIENTO

De 9 a 10 m²/l, dependiendo del grado de rugosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Medidas tomadas a 23°C y a una humedad relativa del 60%.

- **Al tacto:** 30 minutos.
- **Entre manos:** 2-3 horas.
- **Transitable:** 24 horas.
- **Dureza Total:** 1 semana.

CONDICIONES DE USO

No aplicar por debajo de 12°C.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

