



TECNOLOGÍA EN ADHESIVOS

## ADHESIVO POLVO TA RÁPIDO

**Adhesión**  
**Flexibilidad**  
**Impermeable**  
**Rápida puesta en servicio**

Es un adhesivo polvo de rápido fraguado diseñado para pegar o adherir palmetas como porcelanatos o piedras pizarra, sobre sustratos rígidos como losas, sobrelosas, muros de hormigón armado sometidos a vibración, radieres, muros con estucos lisos o rugosos, así como también sobre superficies impermeabilizadas con películas asfálticas o cementicias.

Adhesivo Polvo Cadina TA Rápido adquiere una excelente adherencia en un lapso de 3 a 4 horas después de aplicado a una temperatura ambiente de 20 °C. (el fraguado puede variar de acuerdo a las condiciones de temperatura)

### DESCRIPCIÓN

Adhesivo Polvo Cadina TA Rápido se compone de áridos silicios de granulometría controlada, cemento y aditivos cuyas funciones son evitar la deshidratación, proveer buena adherencia y flexibilidad del adhesivo en forma rápida..

Está especialmente formulado para pegar palmetas poco absorbentes o palmetas absorbentes sobre superficies impermeabilizadas o no.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ofrece ventajas comparativas en el costo debido a su fácil aplicación, disminución de las pérdidas, fácil manejo del material rápido fraguado y calidad uniforme. Se recomienda revisar la elección del adhesivo a utilizar en base al tipo de pieza y soporte detallado en nuestra guía de selección de adhesivos.


### DOSIFICACIÓN

Se recomienda incorporar entre 5 y 5,75 litros de agua por saco de 25 kg, hasta obtener una pasta homogénea o la consistencia deseada.

### RENDIMIENTO

Tipo de llana	Rendimiento saco 25 kg	Consumo x m2
6x6 mm	10,4 m2	2,4 kg
8x8 mm	6,9 m2	3,6 kg
10x10 mm	5,2 m2	4,8 kg

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE



La superficie debe estar nivelada, muy limpia, exenta de polvo, sin restos de yeso, estuco suelto o soplado, desmoldante, pintura y libre de cualquier tipo de material que impida una buena adherencia. Las grietas o fisuras en losas deberán repararse.

Adhesivo Polvo Cadina TA Rápido puede ser utilizado para nivelaciones mínimas y puntuales de superficie. En mayores espesores, utilice Cadina Adhesivo Polvo Grueso, Adilisto



Nivelador de Pisos o Adilisto Estuco en Muros.

En climas calurosos, las superficies deberán saturarse con agua potable, en forma pareja, el día previo a la faena.

En soportes muy absorbentes se puede aplicar Lanko Primer 124, previa aplicación del adhesivo. Las palmetas jamás deben dejarse al sol.


### PREPARACIÓN MEZCLA



Amasar el adhesivo con la cantidad de agua indicada, en un recipiente limpio y estanco, nunca en el piso. Use batea o carretilla. Si es posible, usar mezclador mecánico hasta obtener una mezcla homogénea y dócil.

Si el amasado es manual, se requiere agitar vigorosamente hasta obtener una pasta sin grumos.

## MODO DE EMPLEO



No es recomendable aplicar el adhesivo en grandes superficies, para evitar así el "efecto piel" (tiempo abierto sobrepasado). Solo se debe colocar el adhesivo necesario según el avance y/o rendimiento del aplicador. Para comprobar el correcto y completo contacto de adhesivo entre soporte y palmeta, se recomienda levantar una

palmeta cada 10 m<sup>2</sup>.

Se deben respetar dilataciones perimetrales, estructurales y de corte inducidas, de manera que el revestimiento pueda liberar y nunca absorber tensiones.

Utilizar separadores plásticos para la materialización de juntas entre palmetas.

En caso que se requiera mejorar la adherencia del adhesivo al soporte, mejorar la impermeabilidad del adhesivo, o bien, otorgarle un grado de flexibilidad, recomendamos utilizar Adilastic o aditivo potenciado Cadina Aditivo Triple Acción.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Forma y color	Producto en polvo color gris
Tamaño máximo	0,60 mm
Duración	6 meses en envase original cerrado y almacenado apropiadamente
Envase	Sacos de 25 kg
Almacenamiento	Almacenar en lugar fresco y seco, con el envase cerrado antes de su uso No apilar más de 8 sacos de altura
Retentividad de agua	> 90% (Nch 2259)
Adherencia 28 días	> 7 kg/cm <sup>2</sup>
Densidad húmeda	Aprox. 1,70 kg/lt
Resistencia a humedad	Buena
Tiempo de fragüe y junta	72 horas
Tiempo abierto	Entre 15 a 20 minutos
Tiempo de trabajabilidad	1,5 horas a 20° C
Llenado de juntas en pared	Luego de 36 horas
Llenado de juntas en pisos	Luego de 48 horas
Comienzo del fraguado (20°C)	120 a 150 minutos
Fin de Fraguado (20°C)	200 a 240 minutos
Deslizamiento	No se desliza
Máximo espesor de adhesivo	10 mm
Transitabilidad	3 - 4 horas

## PRECAUCIONES ESPECÍFICAS PARA EL PRODUCTO

En épocas invernales o de baja temperatura, las mezclas cementicias suelen experimentar un fraguado más lento.

No utilizar acelerantes ni mezclar con otros productos.

Se recomienda revisar la elección de adhesivo a utilizar, en base al tipo de pieza y soporte.

Para aplicaciones especiales, ParexGroup cuenta con una amplia línea de soluciones en adhesivos para revestimientos tipo cerámicos. Lo invitamos a visitar [www.parexchile.cl](http://www.parexchile.cl) para encontrar la solución a sus requerimientos específicos.

## PRECAUCIONES GENERALES PAREXGROUP

- No adicionar más agua de la dosis indicada.
- No mezclar el producto con otros materiales no recomendados.
- Para mayor seguridad, se recomienda manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos.
- Antes de usar el producto consulte Ficha Técnica y Hoja de Seguridad en [www.parexgroup.cl](http://www.parexgroup.cl)
- En caso de emergencia química, derrame o incendio, llame al CITUC Químico: 56-02-247 3600. En caso de intoxicación o ingesta accidental, llame al CITUC: 56-02-635 3800.
- Las recomendaciones e informaciones sobre aplicación y uso de los productos se dan en buena fe y en base a la experiencia y conocimiento actual de la empresa, teniendo en consideración el correcto almacenamiento, manipulación y aplicación de los productos bajo condiciones normales.
- Debido a que la manipulación y aplicación de los productos está fuera de nuestro control, estas son de exclusiva responsabilidad del usuario.
- Las diferencias en sustratos, materiales y condiciones de aplicación son tan amplias, que determinar las consideraciones de uso seguro del producto es responsabilidad del usuario y ParexGroup no asume responsabilidad alguna por este concepto. Para consultas y aplicaciones específicas contacte a nuestro servicio de asistencia técnica: 800 421 122 / [usc@parexchile.cl](mailto:usc@parexchile.cl)

**Con el respaldo de ParexGroup, líder mundial en adhesivos, morteros y revestimientos.**



**SERVICIO AL CLIENTE**  
**800 421 122**

**PAREX CHILE LTDA.**

Puerto Montt 3235 Renca

Santiago - Chile

Tel: (56 2) 2328 99 00 [www.parexgroup.cl](http://www.parexgroup.cl)



**CITUC**  
Información Toxicológica  
56 2 6353 800  
Emergencia Química  
56 2 2473 600



**PAREXGROUP**  
Building expertise, together