

**1. Producto: SOLUBIT PA****0E-882 0531**

Pintura asfáltica constituida por betunes oxidados y disolventes ligeros, que proporciona una gran protección a las superficies frente a agentes agresivos y frente a la oxidación. Para aplicar en estructuras de hormigón, depósitos y tuberías, imprimación de juntas de hormigón y cimientos.

**2. Características Técnicas:**

Humedad	Exento
Viscosidad Engler a 50°C	10-14
Inflamabilidad en °C	15 min.
Densidad a 15°C	0,90-0,94
Residuo:	
Solubilidad en S <sub>2</sub> C, % en peso	99,9 min.
Penetración a 25°C, 100gr., 5 seg.	15-25x0,1mm
Punto de reblandecimiento en °C	75-85
Secado al tacto a 25°C y 50% hr.(min.)	30-45 máx.
Secado para repintar a 25°C y 60% hr.(en horas)	24 máx.

**3. Envases y etiquetado:****Formatos: 4 L, 20 L, 220L**

**FICHA TECNICA**

**Producto:** SOLUBIT PA

0E-882.0531

**4. Modo de empleo**

Antes de aplicar Solubit PA es necesario limpiar perfectamente la superficie y asegurarse de que esté totalmente exenta de materias que puedan perjudicar su adherencia o mermar sus prestaciones, como pueden ser polvo, cal, aceite, grasas etc. Aplicar con pistola, brocha o rodillo. Cada capa aplicada debe estar seca antes de aplicar la siguiente. Los utensilios con los que se aplicó Solubit PA pueden limpiarse con disolventes tipo white spirit.

Las dotaciones van determinadas por el tipo de aplicación. Éstas pueden oscilar entre 0,2 y 0,4 Kg/m<sup>2</sup>/mano, dependiendo de la solución propuesta.

**5. Otras recomendaciones**

- Por tratarse de una pintura con disolventes, se debe aplicar en lugares ventilados y utilizando EPI's.
- Una vez finalizado su uso tapar bien los recipientes para evitar la evaporación del disolvente.
- Se puede actuar incorporando disolventes para reducir su viscosidad, si se considera necesario.

**6. Estabilidad en almacén:**

Cerca de 12 meses en los envases de origen bien cerrados, en sitio fresco, seco y alejado de fuentes de ignición.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe pero sin garantías sobre los resultados finales ya que estos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.

Empresa con sistema de gestión certificada por AENOR