

FICHA TECNICAEdición: Abril 2003
Sustituye la de fecha: Enero 2002**1. Producto: *BARNIZ MAR Y MONTAÑA*****Cód. D0 116 0330**

Barniz brillante de alta calidad para la protección y decoración de madera en exteriores e interiores.

- * **Gran durabilidad.**
- * **Máxima nivelación.**
- * **Muy flexible.**
- * **Resistente al amarilleamiento y al cuarteo.**
- * **Protección contra los rayos ultravioleta.**
- * **Acabado impecable.**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Sintético-alquídica.
- * Acabado: Brillante.
- * Color: Incoloro.
- * Rendimiento: 13-17 m²/lt. y mano, según absorción del estrato.
- * Densidad: 0,90 ± 0,02 kg/lt.
- * Volumen de sólidos: 42 ± 1
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Fuera de polvo: 1 hora.
- * Secado: 5-6 horas.
- * Repintado: 24 horas.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

Para conseguir una protección perfecta frente a moho, hongos, carcoma y putrefacción, preparar previamente la madera con FONDO CONSERVANTE DE LA MADERA de Valentine. Lijar suavemente y eliminar el polvo. Los nudos resinosos deben tratarse previamente y aislar.

¡ Atención ! las maderas de alto contenido en materias grasas no toleran los tratamientos con productos base disolvente, solo algunos acrílicos base agua. Consultar al proveedor de la misma.

3.2. Repintado:

Si el barniz viejo tiene buena adherencia, lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, eliminarlo por completo, al igual que la capa superficial de la madera que estuviera en malas condiciones. Lijar y eliminar el polvo. En superficies lacadas o esmaltadas proceder del mismo modo.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: **BARNIZ MAR Y MONTAÑA**

Cód. D0 116 0330

4. Modo de empleo:

- * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
- * Aplicar a brocha, rodillo, muñequilla o pistola aerográfica, a espesores de 25-35 micras secas por mano.
- * Para aplicar a muñequilla o pistola diluir con un 15-18% de DISOLVENTE PARA SINTETICOS de Valentine.

Aconsejamos 2-3 manos de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto.

- * Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS o White Spirit.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt.- 0,750 lt. - 0,375 lt.

Precauciones: Inflamable. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con la piel. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto, 2-butanona-oxima, Sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil), Sebacato de metilo y 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo. Puede provocar una reacción alérgica.

6. Estabilidad en almacén:

- * En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Barniz de uso general, principalmente en carpintería y otras maderas al exterior, incluidos ambientes agresivos marinos, de montaña, etc., gracias a una extraordinaria protección frente a las inclemencias climatológicas y especialmente a la luz solar.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.