

SCELDUR

MORTERO COLA DE FRAGUADO RÁPIDO PARA EMPOTRAMIENTO

PRESENTACIÓN

SCELDUR está formado de una resina y de un polvo provocando la toma y el endurecimiento rápido del conjunto.

APLICACIONES

Reparación de los bordillos de las escaleras, de losas.
Empotramiento de ventanas y goznes, fijación de miradas, renovación de baldosas.
Empotramiento de saetín, de tubos o placas de apoyo.
Fijación de railes, reparación de muelles, pistas de aviación.
Empotramiento y calce de maquinas, railes de rodadura.

MODO DE EMPLEO

El soporte deberá estar sano, limpio y seco.
Dosificación : 1 dosis de resina por 3 dosis de polvo (volumen).
Tiempo de empleo de la mezcla : 8 a 10 mn.
Siempre mezclar el polvo al líquido.
Inmediatamente después de la mezcla, apretar o dar un pescozón al mortero.
Un mortero amasado, demasiado seco, reducirá considerablemente sus cualidades.
El mortero debe estar bien cerrado a la porosidad del aire.

IMPORTANTE :

**Es importante, para una buena conservación, bien cerrar los embalajes después de cada uso.
El polvo se almacenará al abrigo de la humedad. Con un mal almacenamiento aparecen grumos en el polvo ; el tiempo de toma de la mezcla será muy largo o inexistente.**

CARACTERÍSTICAS

MORTERO DURO	EDAD	RESISTENCIA FLEXIÓN	RESISTENCIA COMPRESIÓN
TEMPERATURA 5°	20 min 1 h	150 bares 234 bares	360 bares 1000 bares
TEMPERATURA 20°	20 min 1 h	234 bares	500 bares 1000 bares

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN TEMPERATURA.

Pieza de ensayo mantenida 3 h a 90° - Rc : 920 bars.
Módulo de elasticidad : 4500 K/cm².
Tiempo mínimo de inmovilización después de la obra : - a 5° pisable después 15 mn.
- a 20° pisable después 10 mn.

VENTAJAS

Toma muy rápida mismo con temperaturas bajas.
Fácil y simple de emplear.
Muy buena adherencia al soporte.
Muy buena adherencia sobre metales, maderas, ladrillos, hormigón, materia plástica, envoltura bituminosa.

SEGURIDAD DE EMPLEO

En caso de contacto con la piel, limpiar con agua y jabón.
Limpiar los utensilios antes del endurecimiento : **DUM 700**.
Almacenar en su embalaje de origen, cerrado, entre +10°C y 30°C durante 9 meses.

PRODUCTO RESERVADO AL USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL

Las informaciones contenidas en la presente ficha son la expresión de nuestros conocimientos y de los ensayos efectuados con una constante preocupación de objetividad. No pueden, en ningún caso, estar consideradas como ofreciendo una garantía ni comprometer nuestra responsabilidad en caso de una aplicación defectuosa. Ensayos previstos para cada utilización permitirán averiguar que los modos de empleo y las condiciones de aplicación del producto son satisfactorios. Nuestros especialistas están a la disposición de los utilizadores para ayudarles a resolver sus problemas.



LABO ESPAÑA

S.A CAPITAL DE 150 253,03 €

POLIGONO INDUSTRIAL - C/ MASSAMAGRELL, 39 A
46138 RAFELBUÑOL (VALENCIA)

TEL. 961 414 001 - FAX. 961 414 002

CIF A-96695762 - IVA CEE ES A 96695762 - INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA
TOMO 6053, GRAL. 3359 DE LA SEC. GENERAL DEL LIBRO DE SOCIEDADES.
FOLIO 76, HOJA N° V 58808 INSCRIP 1°

www.labo-espana.com
contact@labo-espana.com