FICHA TECNICA

DUX LACA MIX

Código: 153

Descripción	Esmalte sintético satinado a base de resinas alquídicas, para sistema tintométrico Bruguer Color Mix.
Propiedades	* Muy buena brochabilidad. * Secado rápido. * Excelente poder cubriente. * Muy buena nivelación. * Gran dureza y resistencia al rayado. * Muy buena resistencia al exterior. * No contiene plomo. * Totalmente lavable.
Usos	**Exterior - Interior** Para la obtención de lujosos acabados satinados de aspecto lacado. Indicado para el lacado de muebles y para la decoración en general: puertas, ventanas, paredes, techos, arrimaderos, zócalos, radiadores y tuberías de calefacción, etc.
Colores y tamaños	Colores según carta vigente 0,5L; 1 L; 2,5 L
Características técnicas	Composición Vehículo fijo: Resinas alquídicas. Pigmentos: Dióxido de Titanio, pigmentos sin plomo y cargas minerales. Disolvente: Hidrocarburos alifáticos. Aspecto: Satinado. Densidad: Entre 1,0 y 1,3 Kgr/Lt. según base Secado a 23ºC: 4 horas. Repintado a 23ºC: Después de 24 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado. Rendimiento teórico: 15 m²/litro aprox. según soporte y modo de aplicación. Valor COV: Valor límite en UE para este producto (**cat. A/d**): **400** g/l (2007). Este producto contiene un máximo de **392** g/l COV.
Modo de empleo	Condición de aplicación Útiles de aplicación: Brocha o Rodillo. Disolvente: Disolvente para sintéticos y grasos o White Spirit. Dilución: Lista al uso para brocha y rodillo. Limpieza de utensilios: Disolvente para sintéticos o Limpiador Multiuso Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35ºC Sistema de aplicación Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización Preparación previa: Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. Superficies nuevas: **Madera / Yeso** Imprimar con Sellatine Imprimación Selladora. **Hierro / Acero** Imprimar con Brumin. **Metales no férreos** (Alum., Galvanizados, etc.) Imprimar con Preparación Multiuso Bruguer.

	Acabado	Aplicar una o dos capas de Bruguer Laca Mix.
	Superficies pintadas	Si la pintura antigua está en buen estado, lijar para matizar, eliminar el polvo y aplicar una o dos capas de Bruguer Laca Mix. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficies nuevas. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial
	Observaciones Para la obtención de acabados impecables será necesario un lijado suave entre capa y capa además de tomar las debidas precauciones para evitar la caída de polvo durante el secado.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 07/06

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.L. – C. Feixa Llarga 14-20 - 08040 Barcelona - España - Teléfono 93 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F. 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 **º ,- N.I.F. B-08218158**