



# **BISEAL<sup>®</sup>**

## **FIBER**

## **FIBRAS DE POLIPROPILENO FIBRILADO PARA REFUERZO DE HORMIGÓN Y MORTERO**

### **DESCRIPCIÓN**

**BISEAL<sup>®</sup> FIBER** son fibras 100% de polipropileno fibrilado espacialmente diseñadas para su adición al hormigón y mortero, distribuyéndose uniformemente formando una red tridimensional de refuerzo. La adición de las fibras mejora las características mecánicas tales como la resistencia al impacto y la durabilidad, e igualmente controla la fisuración debido a la retracción. Se dispone de dos versiones en función de la longitud: 12 y 18 mm. **BISEAL<sup>®</sup> FIBER** cumple las especificaciones técnicas según norma ASTM C 1116 TYPE III GMP.

### **APLICACIONES**

- Longitud de fibra 12 mm: Morteros de reparación, morteros predosificados y morteros para enfoscados.
- Longitud de fibra 18 mm: Hormigón bombeable para recrecido de pavimentos y elementos prefabricados.
- Conferir soporte y cohesión del hormigón en planos inclinados y/o colocación de moldes deslizantes.
- Evitar y controlar la fisuración debida a la retracción en aplicaciones de hormigón o mortero con relaciones volumen a superficie bajas tales como pavimentos industriales, losas, carreteras, tuberías de canales, elementos prefabricados, etc.
- Preparación de hormigones y morteros proyectados.

### **VENTAJAS**

- Inhibe la formación y propagación de fisuras por retracción.
- Aumenta moderadamente la resistencia del hormigón o mortero a la flexotracción, compresión e impacto, repartiendo las tensiones.
- Compatible con otros tipos de aditivos de la gama **BISEAL<sup>®</sup>**.

- Resistente a los componente alcalinos habituales presentes en el hormigón y el mortero.
- No reduce la trabajabilidad, ya que no absorbe agua.
- Sustituye a la armadura destinada a absorber las tensiones originadas durante el fraguado y el posterior endurecimiento del hormigón.
- Reduce parcialmente la permeabilidad.
- No es tóxico.

### **MODO DE EMPLEO**

#### **Preparación de la mezcla y aplicación**

**BISEAL<sup>®</sup> FIBER** se puede usar en la planta de producción o en obra, añadiendo directamente el número de bolsas adecuadas a la mezcladora durante el amasado. Evitar añadir las fibras sobre el agua. Para obtener una perfecta y uniforme dispersión de las fibras en masa se recomienda prolongar el amasado durante al menos 5 minutos.

### **CONSUMO**

Emplear una bolsa de 600 g por cada metro cúbico de hormigón o una bolsa de 140 g por saco de cemento.

### **INDICACIONES IMPORTANTES**

- **BISEAL<sup>®</sup> FIBER** no sustituye a las armaduras principales y secundarias destinadas al soporte estructural establecidas en los cálculos de ingeniería.
- **BISEAL<sup>®</sup> FIBER** no exime de realizar las respectivas operaciones de curado sobre hormigón y mortero cuando las condiciones así lo requieran.
- Para cualquier aplicación no especificada en este boletín técnico o información adicional, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

## PRESENTACIÓN

**BISEAL® FIBER** se presenta en bolsas de 600 g en cajas de 20 bolsas para fibras de 12 mm de longitud, y en cajas de 15 bolsas para fibras de 18 mm de longitud.

## CONSERVACIÓN

No presenta degradación alguna con el tiempo, aunque se recomienda conservarlo en su envase original cerrado y no deteriorado. Almacenar en lugar fresco, seco, protegido de la humedad, las heladas y de la exposición directa a los rayos del sol con temperaturas superiores a 5 °C.

## DATOS TÉCNICOS

Características del producto	
Marcado CE, EN 14889-2	
Descripción: Fibra de polipropileno embolsada en papel hidrosoluble para su uso como aditivo del hormigón.	
Longitud de fibra, (mm)	12 y 18
Peso específico, (g/cm <sup>3</sup> )	0,91
Punto de fusión, (°C)	> 160
Punto de inflamación, (°C)	> 590
Resistencia a la tracción, (MPa)	380 - 400
Elongación, (%)	Max. 15
Módulo de elasticidad de Young, (MPa)	2.500 - 2.700
Absorción de agua	Nula
Resistencia a los ácidos	Alta
Resistencia a las sales	Alta
Resistencia a los álcalis	Alta
Conductividad térmica	Baja
Conductividad eléctrica	Baja

## SEGURIDAD E HIGIENE

**BISEAL® FIBER** no es un producto tóxico ni corrosivo en su composición.

Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de **BISEAL® FIBER**.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

## GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. **DRIZORO®, S.A.U.** se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.



### DRIZORO, S.A.U.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas  
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)  
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13  
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com



nº ES021542/ES021543