

BARNIZ PARQUET BRILLANTE



DESCRIPCION

Barniz incoloro al disolvente de excelente calidad, especialmente indicado para parquet, ofreciendo excelente resistencia al uso.

PROPIEDADES

Excelente resistencia al rayado y, por lo tanto, al uso con gran tránsito, así como a los productos químicos de uso corriente, ofreciendo elevado brillo, buena aplicación y rendimiento y es fácil de limpiar.

APLICACIONES

Para la decoración y protección de suelos de parquet, tarimas, mostradores, etc., y en general, siempre que se desee ofrecer una excelente calidad en la protección de la madera sometida a grandes prestaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Incoloro brillante.

Adherencia: Excelente.

Resistencia a la abrasión: Excelente.

Dureza: Excelente.

Secado: 1,5 ± 1 horas.

Repintado: Mínimo 12 horas / máximo 24 horas.

Viscosidad: 50 ± 10" F-4 (copa Ford nº4) a 25 ± 8°C (ASTM D-1200).

Densidad: 1,00 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Rendimiento: 10-12 m²/l y mano.

Estabilidad en envase: 6 meses en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con Disolvente Poliuretano o Disolvente Universal.

COV: 2004/42/IIA(i)(600/500) Máx. COVS 499 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Lijado perfecto de la madera y eliminación del polvo.

MODO DE EMPLEO

Utilizar el barniz tal cual, sin rebajar con ningún tipo de disolvente, en capa fina a dos manos sobre superficie preparada con nuestro fondo poliuretano de dos componentes. También se puede aplicar el barniz de principio a fin. Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

RECOMENDACIONES

Este producto, debido a que reacciona con la humedad ambiental, se debe mantener siempre herméticamente cerrado y no dejar cámara de aire en los envases empezados.

(Pasar si queda un resto a un envase más pequeño, seco y limpio).

PRESENTACION

Disponible en tamaño 750 ml y 4 litros.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 03/12/13

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
