



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA - Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

1/3

LACA NITROCELULÓSICA SATINADA BLANCA

Laca nitrocelulósica especial para la industria de la madera en general.

PROPIEDADES

- *Peso específico (20°C):* 1,290 ± 0,05 gr./litro a 20°C.
- *Viscosidad:* 110 ± 5 UK a 20°C.
- *Secado al aire (20 ° C):*
 - Seco al tacto:* 10-15 minutos.
 - Seco sin pegajosidad:* 15-20 minutos.
 - Seco total:* 1-2 horas.
- *Tiempo de repintado:* Mínimo 2 horas.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **5-6 m²/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 0,750 litros y 4 litros.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para cualquier tipo **de lacado y para la industria en general.**

Tanto para interior como exterior, de rápido secado para trabajos que requieran un rápido manejo de las piezas a pintar.

SOPORTES

Las superficies a cubrir deben estar lijadas. limpias, consistentes y totalmente desengrasadas.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Poligono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Telef. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

2/3

LACA NITROCELULÓSICA SATINADA BLANCA

Si el soporte es **madera** sin barnizar, aplicar sobre ella una capa de nuestra Selladora Mate o Imprimación Fondo Nitro y dejar secar, lijando luego la superficie y eliminando el polvillo restante.

Las superficies en mal estado deberán decaparse.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Su aplicación es **a pistola**, diluyendo con nuestro disolvente Nitro Universal hasta obtener la viscosidad de aplicación (25-30" CF4).

Condiciones de aplicación:	Presión:	3-4 atmósferas.
	Boquilla:	1 / 1,5 / 2 mm.
	Capas:	Dos ligeras.

Las herramientas deben limpiarse con nuestro disolvente Nitro Universal.

COLORES

Blanco.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.
Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA - Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

3/3

LACA NITROCELULÓSICA SATINADA BLANCA



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.