

SÚPER RÁPIDO INDUSTRIAL

ADHESIVO INSTANTÁNEO PROFESIONAL EN PRÁCTICO FRASCO DOSIFICADOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo instantáneo profesional superfuerte y superrápido en práctico frasco dosificador.

CAMPO DE APLICACIÓN

Pega diversos materiales, como la mayoría de los plásticos, metal, caucho, porcelana, madera y corcho. No apropiado para cerámica, algunos materiales sintéticos (PE, PP, PTFE y siliconas) y cristales de coches.

CARACTERÍSTICAS

- Calidad industrial
- En práctico frasco dosificador
- Superfuerte
- Superrápido
- Incoloro

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: No utilizar a temperaturas inferiores a +10°C.

Requisitos superficies: Los materiales a pegar deben estar bien limpios, secos y libres de polvo y grasa y encajar bien.

Tratamiento previo de las superficies: Desengrasar con acetona o Bison Ontvetter. Las superficies que reaccionen como ácidos (como el aluminio) deben tratarse primero con amoniaco diluido y después aclararse con agua y secarse. Lijando ligeramente las superficies de plástico y metal se produce una unión más firme.

Herramienta: Se usa directamente desde el frasco con ayuda de la finísima punta dosificadora.

APLICACIÓN

Consumo: Una gota es suficiente para pegar unos 2 cm² de superficie. Sólo para pegado puntual.

Modo de empleo:

Abrir el envase girando el tapón. Aplicar una capa de adhesivo lo más delgada posible a una de las superficies (el uso de demasiado adhesivo retrasa mucho el endurecido). Ensamblar las partes inmediatamente y presionarlas durante un corto período de tiempo (10-60 segundos), a fin de que el adhesivo se extienda uniformemente por todas partes. Es suficiente presionar con la mano. La unión puede reforzarse aún más dejando fluir un poco de adhesivo en la costura. Al pegar metal, puede acortarse el tiempo de endurecido echando aliento unos momentos a las partes provistas de adhesivo, antes de ensamblarlas. Inmediatamente después de usarla, limpiar la boquilla con un paño seco y después cerrar bien el frasco volviendo a colocarle el tapón. Exponer el adhesivo al aire lo menos posible.

Manchas/restos: Eliminar inmediatamente el exceso de adhesivo frotándolo con un paño seco o similar. Una vez endurecidos, los restos son muy difíciles de eliminar. La acetona disuelve el adhesivo (pero muy lentamente).

Puntos de atención: Atención: el adhesivo instantáneo contiene cianoacrilato. Peligro: pega en unos segundos la piel y los párpados. Guardar fuera del alcance de los niños. Si se produce contacto con la piel, evitar tratar de despegar a la fuerza. En estos casos, la propia piel acabará rechazando el adhesivo. Luego lavarse la piel con agua. Si entra el adhesivo en contacto con los ojos, mantener los párpados abiertos, enjuagárselos inmediatamente con agua y consultar al médico. Los dedos pegados se despegan poniéndolos a remojo en agua y haciendo luego rodar un lápiz entre ellos.

TIEMPOS DE SECADO*

Tiempo de secado al tacto: aprox. de 10 segundos a 1 minuto, dependiendo de la naturaleza de los materiales a pegar. La unión es suficiente para uso práctico al cabo de 2-5 minutos.

Fortaleza final: Fortaleza final máx. después de aprox. 24 horas.

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superficie, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a la humedad: Buena

Resistencia térmica: De -40°C a +80°C

Resistencia a los compuestos químicos: Buena

Poder de relleno: Limitada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materia prima básica: Cianoacrilato

Color: Transparente

Viscosidad: Líquido muy fluido

Contenido de materia sólida: aprox. 100 %

Densidad: aprox. 1.06 g/cm³

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Como mínimo 18 meses desde la producción. Una vez abierto el envase es de conservación limitada. Guardar en un lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas. La conservación máxima se alcanza guardándolo por debajo de +5°C

(en el frigorífico).

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.