

Ebanistería

Mantenimiento de superficies de madera



CERA TINTE

Ref. 2106

Capacidad

0,5 l

Tinte y cera en un solo producto, con un alto poder coloreante. Tiñe y protege todo tipo de madera.

No oculta la veta natural de la madera. Se utiliza en todos los trabajos de carpintería, marquetería y muebles.

Aplicable sobre todo tipo de maderas nuevas y maderas antiguas exentas de cualquier tipo de acabado previo.

| | |
|-----------------------|--|
| Producto | Cera tinte. |
| Acción | Tiñe y protege. |
| Utilizar | Madera nueva o vieja. |
| Aplicación | Brocha o esponja. |
| Composición | A base de agua y colorantes. |
| Color | 6 colores (miscibles entre sí). Solicite carta de colores. |
| Diluyente | No diluir. Listo al uso. |
| Secado | 3 horas. |
| Rendimiento | 6 a 8 m ² por 0,5 litros. |
| Limpieza herramientas | Agua. |



Ebanistería

Mantenimiento de superficies de madera

Ficha técnica

CERA TINTE

Ref. 2106

Tipo

Tinte y cera en un solo producto, con un alto poder coloreante. Tiñe y protege todo tipo de madera.

No oculta la veta natural de la madera. Disponible en 6 colores miscibles entre sí, pudiendo obtener cualquier tono que desee.

Destino

Se utiliza en todos los trabajos de carpintería, marquetería, parquet y en muebles que vayan a ser encerados posteriormente. Aplicable sobre todo tipo de maderas nuevas o maderas antiguas exentas de cualquier tipo de acabado previo.

PROPIEDADES

- No oculta la veta natural de la madera.
- Rápido secado.
- No compatible con la gama de Barnices Bondex.
- No aplicar tapa-poros sobre Cera Tinte Bondex.

DATOS TÉCNICOS

Envases: 500 ml.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Aplicar únicamente sobre superficies sin tratar, pulidas o decapadas.

Productos complementarios:

Cera de Anticuario Bondex, para resaltar el acabado patinado.

Modo de empleo:

Agitar el envase antes de aplicar el producto.

Se recomienda realizar una prueba previa al trabajo definitivo.

Aplicar 1-2 capas a brocha o con una esponja, siempre en el sentido de la veta de la madera. Una vez seco, puede resaltar su acabado patinado utilizando Cera de Anticuario Bondex.

RENDIMIENTO

6 a 8 m² por cada 0,5 litros, aproximadamente.

SECADO

Aproximadamente, 3 horas. Puede variar según temperatura, humedad, tipo de madera y cantidad de producto aplicado.

CONDICIONES DE USO

Aplicar sobre maderas secas (índice humedad < 18%) y limpias. Temperatura mínima de uso 12°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

