

FICHA TECNICAEdición : Abril 2003
Sustituye la 00 166 . . . de fecha : Enero 2002**1. Producto: MARTELE****Cód. D9 166**

Esmalte de aspecto martelado para la protección y decoración de superficies interiores.

- * **Gran rapidez de secado.**
- * **Gran dureza y resistencia al roce.**
- * **Profundidad de brillo.**
- * **Lavable.**
- * **Excelente aspecto decorativo.**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Alquílica modificada.
- * Acabado: Brillante de aspecto metalizado y martelado.
- * Color: Carta de colores MARTELE.
- * Rendimiento: 15-18 m²/lt., según estado de la superficie.
- * Densidad: 1,00±0,02 kg/lt.
- * Volumen de sólidos: 40 %.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Fuera de polvo: 30 min.
- * Secado: 2-3 horas.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

- * Hierro y acero, desoxidar mediante cepillado o lijado y eliminar polvo y suciedad. Proteger previamente con VALFOS símil MINIO de Valentine.
- * Galvanizados, aluminio y otros metales, desengrasar y dar una mano fina de WASH-PRIMER de Valentine.
- * Madera, unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTETICA de Valentine. Lijar suavemente y eliminar el polvo.
- * Yeso y masillas, sellar porosidad con 1-2 manos de FONDO FIJADOR AL AGUA (dilución 1 de Fondo por 5-6 de agua) de Valentine.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla para quitar brillo y eliminar el polvo antes de pintar.
Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva. Para eliminar la pintura vieja usar quitapinturas VALDEC de Valentine.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089**

FICHA TECNICA

Producto: **MARTELE**

Cód. D9 166

4. Modo de empleo:

- * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Aplicar a brocha o pistola aerográfica (preferible).
- * Para aplicar a pistola diluir con un 20-25% de DISOLVENTE PARA MARTELE de Valentine.
La forma del martelado depende principalmente del porcentaje y naturaleza del disolvente empleado, así como de la presión y caudal de la pistola, distancia de la boquilla al objeto a pintar y espesor de la capa de pintura.

Atención: El disolvente de limpieza de útiles y los restos de MARTELE deben mantenerse aislados de otras calidades de pintura, ya que les pueden causar graves problemas.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 0,750 lt. - 4 lt.

Precauciones: Fácilmente inflamable. Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Irrita la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto, 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

Contiene Xileno.

6. Estabilidad en almacén:

- * En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Para decorar superficies en las que se desee un acabado metálico de aspecto martelado.

Muy adecuado para pintar superficies en las que se intenta disimular defectos.

Aceptable resistencia al exterior, excepto los colores Amarillo Oro, Salmón, Beige Sahara y Rojo Récord.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.