

PROCOTIN

Código: 141

Grupo: Complementos

DESCRIPCIÓN Tinte de tipo hidroalcohólico.

PROPIEDADES

- * Fácil aplicación.
- * Realza el veteado de la madera.
- * Ennoblecce las maderas blancas.
- * Seca rápidamente.

USOS Para el teñido de todo tipo de madera y corcho en interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Brillo	Mate.
Color	Ver carta de colores.
Densidad	De 0,8 a 0,9 Kgr/Lt.
Secado a 23°C / 50% H.R.	Al tacto : 15 - 30 minutos Barnizado : después de 1 - 2 horas, según cantidad de tinte deposita.
Rendimiento	15 a 25 m ² /ltr., según método de aplicación utilizado, tipo de superficie e intensidad de color deseada.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie	Deberá estar completamente limpia y seca. Lijar perfectamente la superficie y eliminar el polvo.
Superficies nuevas Madera/Corcho	Aplicar una ó más capas de Procotín, de acuerdo con la intensidad de color deseada. Transcurridas aproximadamente 2 horas, puede aplicarse el barniz de acabado.
Superficies pintadas	Al tratarse de un tinte por impregnación deberá eliminarse totalmente el barniz antiguo, dejando la madera completamente limpia. A continuación proceder como en superficies nuevas.
Acabado	Puede barnizarse con todo tipo de barnices, sintéticos, nitrocelulósicos, de poliuretano, etc.

INFORMACIÓN ADICIONAL**Precauciones de Uso y Manipulación**

Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos. Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.
Para mas información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje

18 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



Edición 03/2006
Esta edición anula las anteriores

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona España – Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins.Reg.Mer. de Barcelona, F. 78, T. 37431, H. nº B-45052, Inscip. 157º - N.I.F. B-08218158

