

DEFINICIÓN	Acabado transparente a base de copolímeros acrílicos y pigmentos nacarados
PROPIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Gran dureza y resistencia. • Gran solidez a la luz. • Secado muy rápido. • Totalmente lavable. • Acabado Satinado con reflejos.
USOS	Especialmente indicado para la decoración de interiores y exteriores donde se quieran obtener efectos nacarados de gran belleza con acabados dorados o plateados. Los mejores efectos se consiguen aplicando Marpal sobre productos rugosos o texturados, picados, arpillera, gota, tirolesa, putz, etc. También se obtienen buenos acabados sobre soportes lisos.
CARACTERÍSTICAS	
Color	Plata y Oro.
Brillo	Satinado
Contenido en sólidos	Peso: 26,5 % Volumen: 22%
Densidad media	1.08 ± 0,05 Kg/dm ³
Viscosidad	67 U.K. a 20 °C
Envasado	2.5 y 1L
SOPORTE	Paredes y muros previamente pintados con acabados texturados o lisos que no sean absorbentes
MODO DE EMPLEO	
Condiciones de aplicación	
Temperatura de aplicación	Entre 5-35 °C
Máxima humedad relativa	Máximo 85%
Útiles de aplicación	Rodillo.
Dilución	No precisa, si bien puede diluirse hasta un 5% con agua
Limpieza de útiles	Agua. Limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.
Rendimiento	De 12 a 15 m ₂ por litro y mano, según la textura de la superficie.
Espesor de película	65-85 micras húmedas. 15-20 micras secas.
Secado a 20°C y 65% HR	30 minutos, en condiciones ambientales normales
Repintable	4 horas. Adquiere su máxima resistencia a los 15 días. 8-10 horas
SISTEMA DE APLICACIÓN	
Superficies nuevas con acabado texturado	Las superficies deben de ser consistentes y sanas en su totalidad. Limpiar y dejar secar Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Sobre el acabado texturado, bien seco, aplicar Marpal con un rodillo de esmaltar poco cargado, procurando extender bien el producto en capa fina. Una vez agotado el Marpal del rodillo, difuminar las marcas dejadas por los extremos con el propio rodillo totalmente descargado u otro seco.
Superficies antiguas	Debido a que Marpal deja un acabado altamente transparente, es conveniente que la superficie a pintar esté limpia y uniforme, por lo que es necesario aplicar previamente una capa de pintura

Efectos de color	lisa o texturada para uniformar y limpiar dicha superficie. Se pueden obtener variedad de efectos de color, aplicando Marpal sobre la pintura de base en color blanco o en otros colores.
Otros efectos	La combinación de Marpal con otros sistemas de efectos como Alpha Elegance, Stucco Anticco, etc. permiten realizar multitud de efectos altamente decorativos.
Observaciones	Dada su especial naturaleza, Marpal no debe teñirse ni mezclarse con ningún otro producto.

**INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD**

Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores/aerosoles. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

Tiempo de almacenaje	1 año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.
Condición de almacenaje	Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 30°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standard de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

EDICIÓN 3/2002 La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono 93) 484.25.00
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158



ER-0002/1/90

