

228

LANKOIMPER FLEX

Mortero bicomponente de impermeabilización flexible en capa fina

Mortero impermeable bicomponente para la impermeabilización en capa fina de depósitos y piscinas. Apto para estar en contacto con agua potable

PROPIEDADES

- A base de cemento, áridos seleccionados y aditivos.
- Alta flexibilidad que le permite absorber fisuras de hasta 1mm (sistema armado con MALLA RENODECO).
- Impermeable incluso bajo presiones hidrostáticas.
- Alta resistencia a la carbonatación.
- Permeable al vapor de agua.
- Resistente a los efectos corrosivos de las aguas salinas.
- No es atacado por atmósferas industriales.
- Apto para contacto con agua potable.

APLICACIONES

Lugar de aplicación:

- Interior y exterior.
- Horizontal y vertical.
- Piscinas, depósitos, aljibes y canales.

Soportes:

- Hormigón y encofrados de mortero.

Espesores:

- Entre 3 y 4 mm.

DATOS TÉCNICOS (*)

Densidad en líquido: _____	1,03 ± 0,02 kg/L
Densidad en polvo: _____	1,25 ± 0,1 kg/L
Densidad en pasta (mezcla): _____	1,60 ± 0,05 kg/L
Adherencia sobre hormigón después de 28 días: _____	≥ 0,8 Mpa
Coefficiente de capilaridad: _____	≤ 0,1 kg/m ² · h ^{1/2}
Elongación: _____	6 ± 0,5%

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

LO + DESTACADO

- Espesores de 3 y 4 mm máximo
- Bicomponente
- Admite ligeros movimientos
- Especial Piscinas y Depósitos
- Contacto con agua potable
- Conforme a la UNE-EN 1504-2



228 LANKOIMPER FLEX

Mortero bicomponente de impermeabilización flexible en capa fina

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Batidora eléctrica, llana, paleta y fratás.

Preparación de soporte:

- Eliminar el hormigón deteriorado mediante repicado o un saneado mecánico, hasta obtener una superficie sana y rugosa libre de grasas, aceites, polvo y partículas mal adheridas.
- Si el soporte presenta agujeros o cavidades, éstas deberán taparse con 780 LANKOREP REP MORTER ó 221 LANKOIMPER CAPA GRUESA.
- En el caso de que existan armaduras oxidadas se deberá proceder a una limpieza mecánica para eliminar el óxido.
- Una vez saneadas las armaduras proceder inmediatamente a la pasivación de las mismas mediante la aplicación de una barbotina con 760 LANKOPASIV y 731 LANKOREP ESTRUCTURA SR, y proceder a la reparación.

Preparación del producto:

- **Amasado:**
 - Amasar los 2 componentes durante 3 min, añadiendo progresivamente el componente polvo sobre el líquido hasta conseguir una pasta homogénea.
 - Nunca debe reamarse ni añadir agua para reactivarlo.
- **Tiempo útil de trabajo:**
 - 30 minutos a 20°C.

Aplicación del producto:

- Aplicar el producto a llana en 2 capas. En la primera se aplicará una cantidad de contacto (sin sobrecarga) para embeber la MALLA RENODECO.
- Aplicar la segunda capa hasta cubrir totalmente la malla.
- En caso de aplicación en zonas de ángulos recomendamos siempre realizar una mediacaña con 780 LANKOREP REP-MORTER ó 221 LANKOIMPER CAPA GRUESA.

RECOMENDACIONES

- En trabajos al exterior se recomienda aplicar en las horas frescas del día, o a la sombra.
- No humedecer entre capas de aplicación.
- La puesta en servicio ha de ser superior a 7 días en contacto con agua.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas inminentes.
- La existencia de fisuras activas merecerá un tratamiento particular.
- Respetar los espesores para poder poner en servicio en el plazo estimado.



■ **CONSUMO**
1,5 kg/m²/mm

■ **PRESENTACIÓN**
Lotes de 33 kg: saco 25 kg + garrafa 8 kg

■ **ALMACENAMIENTO**
12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

■ **HOMOLOGACIÓN**

- Garantía fabricante
- Conforme a la UNE-EN 1504-2
- Contacto con agua potable: registro sanitario 39.03684/B

■ Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

sat

Servicio de Asistencia Técnica
901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior. PAREX MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallés - Barcelona (Spain) - Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - www.parex.es