

PROEXIL LISO

Código : 773

Grupo: Productos para Fachadas - Renova

DESCRIPCIÓN

Revestimiento siliconado de acabado mate para exterior, alta resistencia a la intemperie.

PROPIEDADES

- * Muy fácil aplicación.
- * Gran dureza y resistencia.
- * Excelente comportamiento sobre soportes alcalinos.
- * Muy transpirable e impermeable.
- * Excelente cubrición y rendimiento.
- * Antimoho.

USOS

Ideal para el recubrimiento de superficies de albañilería en exteriores. Especial para fachadas de cal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero acrílico siliconado.
Pigmentos	Dióxido de Titanio y cargas minerales seleccionadas
Disolvente	Agua.
Brillo	Mate.
Color	Blanco, tonos pastel en pedidos superiores a 200 Litros.
Contenido en sólidos	70% en peso. 49% en volumen.
Densidad	1,7 Kgr/Lt. aproximadamente
Viscosidad	125 – 130 K.U. a 20°C.
Secado a 23°C. y 50% H.R.	Al tacto: 1 hora, dependiendo del grosor de la capa aplicada.
Repintado	2 horas.
Rendimiento teórico	10 m ² /Lt., aproximadamente.
Espesor de película	50 micras secas, aproximadamente. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35°C
Máxima humedad relativa	85%
Útiles de Aplicación	Brocha o rodillo.
Disolvente	Agua.
Dilución	Solo se diluye un 10% la primera mano.

Limpieza de útiles	Agua.
SISTEMA DE APLICACIÓN	
Preparación previa	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Las superficies deben ser consistentes y estar limpias de polvo, grasas, eflorescencias, etc.
Superficies nuevas	Aplicar la primera capa diluida el 10% con agua.
Superficies antiguas desgastadas o pulverulentas	Cepillar para eliminar las partes sueltas e imprimir con Procolite Fondo Penetrante.
Superficies pintadas a la cal	Cepillar para eliminar las partes sueltas. Aplicar la primera capa diluida el 10% con agua.
Acabado	Aplicar Proexil Liso sin diluir.
OBSERVACIONES	Solo pueden hacerse colores pastel, utilizando un 5% máximo de Colorante al agua o Tinte Natura

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	Un año, en envase original sin abrir.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentran dentro de los standards de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.
EDICIÓN 3/2003 La presente edición anula las anteriores.

