

PROPAM[®] RENOVACIÓN

RECUBRIMIENTO FINO PARA ALISADO SUPERFICIAL

DESCRIPCIÓN

PROPAM RENOVACIÓN es un mortero hidráulico que actúa de recubrimiento para reparar fachadas, especialmente diseñado para la rehabilitación de fachadas con plaquetas vitraicas.

Está formulado a base de cemento, áridos seleccionados, y resinas.

DATOS TÉCNICOS

Densidad aparente en polvo	1,4 ± 0,10 g/cm ³
Comportamiento al fuego	Euroclase A1
Agua de amasado	20 ± 1%
Temperatura de aplicación	+5°C a +35°C
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos
Resistencia a flexotracción	≥ 3 N/mm ²
Resistencia a compresión	CSIV (≥ 6 N/mm ²)
Resistencia a tracción sobre hormigón	≥ 0,5 N/mm ²
Coefficiente de capilaridad	W2 (≤ 0,2 g/dm ² ·min ^{1/2})



APLICACIONES

Sobre soportes de cemento, hormigón, ladrillo, piedra. Interior y exterior.

Tendidos y alisados en capa fina.

Puede aplicarse sobre hormigón, mortero de enlucido, monocapa, etc, siempre que los soportes sean cohesivos, estén bien adheridos y exentos de polvo, aceite y grasa.

PROPIEDADES

Proporciona un acabado muy fino y blanco.

Permeable al vapor de agua, con lo que evita posibles condensaciones.

Gran adherencia sobre una gran variedad de superficies de hormigón y albañilería.

Facilidad de aplicación.

No descuelga.

SOPORTE

El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado, y limpio de polvo, cera, pintura, aceite, etc.

En el caso que el soporte no se encuentre en buenas condiciones, debe sanearse, eliminando las partes mal adheridas.

Sobre soportes muy absorbentes aplicar previamente **PROPAM DUR**.

Proteger las partes metálicas con una imprimación anticorrosiva.

MODO DE EMPLEO

1. Mezclar aproximadamente con un 20% de agua limpia (5 litros por saco de 25 Kg) hasta conseguir una lechada untuosa exenta de grumos.

2. Para su colocación, debe extenderse el producto sobre la superficie a alisar en un espesor de 2 a 3 mm. Dependiendo del estado del soporte y sobretodo en soportes de plaquetas vitreas se recomienda aplicar la malla de vidrio **AISTERM** cuando la pasta esta aún fresca. Se tiene que asegurar un solapamiento de al menos 10 cm en el encuentro con la malla siguiente. A fin de obtener un buen acabado final, se recomienda dar una segunda capa alisada y posteriormente fratasada

3. En el caso de fachadas de losetas vitreas, una vez seco todo el mortero, se puede recubrir con **REVAT PLAS** o **REVAT FILM**.

Para esta aplicación no se puede recubrir con mortero monocapa.

PRECAUCIONES

- No aplicar sobre yeso.

RENDIMIENTO

El consumo de **PROPAM RENOVACIÓN** es de 1,3 Kg/m² por mm de espesor.

PRESENTACIÓN

En sacos de 25 Kg.

Color: Blanco.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.