


# HIDROPRIMER y HIDROFILM

## Impermeabilización de duchas y baños.



### ATENCIÓN

**HIDROFILM** no debe usarse:

- ▶ En soportes porosos sin previa imprimación de **HIDROPRIMER**.
- ▶ En piscinas (usar **HIDROFIX**)
- ▶ En terrazas o balcones (usar **FIX-TERRATS**).
- ▶ Como producto de acabado. Precisa ser protegido con cemento cola y cerámica.

### CAMPOS DE APLICACION

- 1) **HIDROPRIMER** es una imprimación para bases o soportes absorbentes como: placas de cartón yeso, revoques de yeso, ladrillos, hormigón o morteros porosos, revocos de cal, aglomerados de madera,... **HIDROPRIMER** se usa siempre antes de la colocación del **HIDROFILM**.
- 2) **HIDROFILM** es una **pasta muy elástica** para la impermeabilización de paredes y suelos en zonas con mucha humedad como baños, cocinas, zonas de despiece, instalaciones sanitarias, lavaderos de coches, etc. **sin** estancamiento ni presión de agua.
- 3) **HIDROFILM** es una impermeabilización **continua y sin solapes**, garantizando la no infiltración de agua o humedad.
- 4) **HIDROFILM** es muy resistente a la penetración de agua líquida y es permeable a la difusión de vapor, eliminando así por completo cualquier riesgo de condensación de agua.
- 5) Con **HIDROFILM** protegemos los soportes sensibles a la humedad como el yeso o

o cartón yeso.

- 6) **HIDROFILM** es apto para las zonas que precisen una resistencia a la humedad de clase I y II según la ZDB (duchas sin plato y locales sanitarios en áreas públicas e industriales con desagües en el pavimento, **sin** estancamiento de agua).
- 7) Es aplicable en **interiores**.
- 8) También se puede aplicar en suelos con calefacción radiante.
- 9) **HIDROFILM** no es un producto de acabado. Siempre lo protegeremos pegando encima cerámica con cemento cola flexible.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

**HIDROPRIMER** es una dispersión de polímeros sintéticos, para la imprimación de bases absorbentes como preparación previa a la aplicación de **HIDROFILM**.

**HIDROFILM** es una pasta preparada **ultra-flexible** y libre de disolventes, para la **impermeabilización continua** de superficies verticales u horizontales donde se pegará cerámica con cemento cola flexible.

### MODO DE EMPLEO

#### ▶ Soporte:

Todos los soportes serán siempre resistentes, sólidos, con buena planimetría, limpios de polvo, pintura, ceras, aceites y grasas. Además los soportes en base a yeso presentarán una humedad < 0,3%, y los soportes en base a mortero de cemento presentarán una humedad < 0,5%.

#### ▶ Aplicación:

**Paso nº 1.-** En soportes absorbentes como: placas de cartón yeso, revoques de yeso, ladrillos, hormigón o mortero porosos, revocos de cal, aglomerados de madera,... aplicaremos una única mano de la imprimación **HIDROPRIMER** y **dejaremos secarla mín. 2 horas**.

**Paso nº 2.-** Aplicaremos en todos los ángulos y esquinas la **FIX-BANDA** con el objetivo de conseguir una total impermeabilización de estos puntos críticos. **FIX-BANDA** es un butilo ultra-elástico de muy sencilla aplicación: solo se deben retirar los papeles protectores.



**Paso nº 3.-** Aplicaremos el **HIDROFILM** siguiendo las siguientes recomendaciones:

- **HIDROFILM** no debe mezclarse con nada. Es un producto monocomponente listo al uso.
- Agitar lentamente el producto con un batidor o similar para homogeneizarlo.
- Aplicar de forma uniforme con un **rodillo de lacar** de velo corto.
- Su color amarillento permite visualizar fácilmente las zonas donde ya se ha aplicado el producto.
- Dejar **SECAR** el producto por completo. Al cabo de **1 hora**. (tiempo aprox. a +20°C y para soportes de mediana absorción) la 1ª capa debería estar ya seca.
- Aplicar una **2ª mano** entrecruzando las pasadas del rodillo.

**Paso nº 4.-** Cuando la 2º mano esté totalmente seca (**mínimo 10 horas**), pegaremos las plaquetas cerámicas con cemento cola **flexible** tipo **FIXAGRES FLEX, TECNOFLEX, FIXARAPID FLEX**, etc. Usaremos una llana dentada afín al tamaño de la pieza a pegar.

**Paso nº 5.-** Cuando la colocación se ha realizado con cemento-cola rápido, procederemos al rejuntado pasadas 4 horas; y si la colocación se ha realizado con cemento-cola de secado normal, el rejuntado se debe iniciar pasadas 24 horas. Rejuntaremos con **FIXCOLOR, EUROCOLOR FLEX, CERPOXI** o **CERPOXI TECNIC**.

► **Recomendaciones para la realización de platos de ducha cerámicos:**

La impermeabilización de los platos de ducha cerámicos conlleva asegurar una perfecta ejecución de la impermeabilización. Las dos manos de **HIDROFILM** se ejecutarán consiguiendo suficiente grosor y será imprescindible la colocación de la **FIX-BANDA** en todas las esquinas y sumideros. **En este caso SIEMPRE** rejuntaremos el plato de ducha cerámico con **CERPOXI** o **CERPOXI TECNIC**.

**JUNTAS DE DILATACION y JUNTAS DE UNIÓN EN SANITARIOS:**

Recomendamos usar la masilla poliuretánica ultra-elástica **SELLALASTIC** para asegurar un perfecto agarre y funcionalidad de estas juntas con movimiento.

**LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS:**

Se deben simplemente limpiar con agua los rodillos, recipientes, etc. mientras el producto esté todavía pastoso. Cuando ya ha endurecido solo se puede eliminar mecánicamente.

CONSUMOS:	
HIDROPRIMER	0,08-0,15 litros/m <sup>2</sup> (según absorción del soporte)
HIDROFILM	1,0-1,25 Kg/m <sup>2</sup> (2 capas)

DATOS TÉCNICOS		
	HIDROPRIMER	HIDROFILM
<b>PRODUCTO:</b>		
• Tipo:	Dispersión acuosa de polímeros sintéticos	Dispersión acuosa de polímeros sintéticos
• Aspecto:	Líquido azulado	Pasta cremosa de color beige
• Densidad:	1,02 g/cm <sup>3</sup>	1,4 g/cm <sup>3</sup>
• pH:	9,2	9,3
• Toxicidad:	NO	NO
• Inflamabilidad:	NO	NO
<b>APLICACIÓN:</b>		
• Temperatura de aplicación:	+ 5°C a + 40°C	+ 5°C a + 40°C
• Tiempo de secado:	aprox. 2 horas	aprox. 10 horas
<b>RENDIMIENTOS FINALES:</b>		
• Resistencia a la humedad:	excelente	excelente
• Resistencia al envejecimiento:	excelente	excelente
• Resistencia a los disolventes:	normal	normal
• Flexibilidad:	excelente	excelente
• Resistencia al arranque:	-----	1,6 N/mm <sup>2</sup>
• Elongación antes rotura:	-----	400% (en cond. estándar)
• Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua (DIN 4108):	-----	50 m
<b>ALMACENAMIENTO:</b>		
• En lugares cubiertos, secos y ventilados, manteniéndolo en sus envases originales bien cerrados	12 meses	12 meses
<b>PRESENTACIÓN:</b>		
• Se suministra en:	Botellas de 1 litro y garrafas de 5 y 10 litros	Cubos de 5 y 10 Kg.



Imprimación con HIDROPRIMER.