



## Sika® Tela Reforzada

Membrana de refuerzo de poliéster para impermeabilizantes asfálticos y acrílicos.

**Descripción** Sika Tela Reforzada es una tela sintética 100% poliéster en color blanco. Para emplearse como membrana de refuerzo de alto desempeño en sistemas de Impermeabilización.

**Usos** Como membrana de refuerzo en:

- Sistemas de impermeabilización asfáltico, base solvente y base agua.
- Sistemas de impermeabilización acrílica.
- Refuerzo de zonas críticas para puenteo de fisuras.

**Ventajas**

- Alta resistencia a la tensión y al rasgado en las dos direcciones.
- Gran capacidad de retención de la emulsión, creando una verdadera capa monolítica.
- Excelente estabilidad bidimensional.
- No se pudre.
- Fácil de tenderse.
- Mayor garantía en zonas difíciles como chaflanes y juntas.
- Su vida útil es más de dos veces mayor que una membrana no tejida convencional.

**Modo de empleo** Aplicación del Producto:  
En los sistemas de impermeabilización **Sika: Emulsika, Igol Techo, Igol Denso ó Acril Techo**, posteriormente de aplicar la primera capa de impermeabilizante en estado fresco. Se extiende cuidadosamente y de manera uniforme evitando la formación de arrugas y burbujas de aire.  
El producto se debe traslapar 10 cm entre rollo y rollo y las uniones deben siempre estar a favor de la pendiente de la losa, en el sentido hacia donde corra el agua.  
Después de haberla colocado, se debe dejar secar el producto entre 6 y 8 horas para la colocación de la segunda y última capa. La aplicación de la segunda capa del producto será perpendicularmente a la aplicación anterior, es decir a 90°.  
Para la aplicación en detalles de la losa, se deberá cortar la **Sika Tela Reforzada** con tijeras o navaja en secciones completas del ancho de la **Sika Tela Reforzada**.

**Rendimiento** Un (1) rollo de *Sika Tela Reforzada* cubre 100 m<sup>2</sup>, mas 10 cm de traslapes.

<b>Datos Técnicos</b>	<b>Color:</b>	Blanco
	<b>Densidad</b>	73 gr/m <sup>2</sup> . ASTM D 1910
	<b>Espesor:</b>	0.001" ASTM D 1777
	<b>Metros lineales por rollo:</b>	100 m
	<b>Ancho del Rollo:</b>	1.10 m

## Precauciones

Al momento de la aplicación tener cuidado de no rasgar la superficie de la tela con algún objeto punzo cortante.

## Medidas de Seguridad

En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda con prontitud al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda inmediatamente al médico.  
Para mayor información y en caso de dudas consulte la hoja de seguridad.

## Almacenamiento

Dos (2) años en lugar fresco y seco, bajo techo en su empaque original sellado.

## Advertencia

Los productos **Sika** han sido desarrollados con altos estándares de calidad y de acuerdo a nuestra amplia experiencia. Los productos fabricados por **Sika**, tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para su uso consulte las instrucciones y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establece. Para usos especializados o cuando surjan dudas respecto al uso o aplicación de este producto, consulte a nuestro **Departamento de Soporte Técnico al 01 800 123 7452**.

## Informes y ventas



# PRETENSUR<sup>®</sup>

S.A. DE C.V.

e-mail: [ventas@pretensur.com](mailto:ventas@pretensur.com)

Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470

Correo: Apartado postal núm. 43, Córdoba, Ver., C.P. 94500



[www.pretensur.com](http://www.pretensur.com)



(271)

716-03-00