



❑ DEFINICIÓN:

Sellante de silicona ácida (base acetoxi) con alto contenido en fungicidas de bajo módulo y antimoho, monocomponente que vulcaniza rápidamente a temperatura ambiente. Formación de piel en 20 minutos.

❑ APLICACIONES:

SILKRAF SANITARIO está particularmente recomendado para el sellado de superficies no porosas: vidrio, aluminio, metales, azulejos, superficies esmaltadas y en todas aquellas superficies donde no afecta el ácido acético que desprende durante su vulcanizado. Especialmente indicado para ambientes muy húmedos, tipo baños y cocinas, donde el fungicida incorporado en la silicona evita la aparición de hongos y mohos. Sellado de sanitarios, mamparas, cocinas y baños, así como para lugares de gran humedad (gimnasios, saunas,...)

COMPATIBLE totalmente con los sellantes de silicona de idéntica Base (ACETOXI-ACETOXI) y prestaciones. En caso de duda respecto a la Base, es conveniente realizar un ensayo previo.

❑ PRECAUCIONES:

SILKRAF ALTO RENDIMIENTO sin vulcanizar irrita los ojos. En caso de contacto, aclarar con abundante agua y consultar a un oftalmólogo.

Durante el vulcanizado trabajar en lugares ventilados.

Evitar el contacto repetitivo con la piel.

Conservar fuera del alcance de los niños.

❑ CARACTERIATICAS TÉCNICAS:

▪ PRODUCTO FRESCO

CARACTERISTICAS	METODOS	ESPECIFICACIÓN		
		MIN	TÍPICA	MAX
Aspecto			Pasta tixotrópica	
Velocidad extrusión (s)	K 30033 20g. Boquilla 2 mm. 2,75 bar.		350	
Descuelgue	ASTM D-2202	0,0	0,1	0,2
Tiempo formación de piel (min.)	K30027		20	
Masa específica (g/cc)	ASTM D 1475		0,99	

▪ PRODUCTO CURADO (7 días a 23°C y 50%HR)

CARACTERISTICAS	METODOS	ESPECIFICACIÓN		
		MIN	TÍPICA	MAX
Dureza (Shore A)	ASTM D -2240		13	
Resistencia a tracción (MPa)	ASTM D 412 / C		1,1	
Módulo a 100% alargamiento (MPa)	ASTM D 412 / C		0,20	
Alargamiento a rotura (%)	ASTM D 412 / C		700	
Resistencia a microorganismos	ASTM G-21-85		SIN MANCHA	
Resistencia a microorganismos	PINK STAIN		SIN MANCHA	

❑ VENTAJAS:

Alto contenido en fungicida: No amarillea y evita la aparición de hongos y mohos en ambientes húmedos del tipo cocinas y baños.

Asegura una alta adhesión.

Posee una flexibilidad permanente.

Produce una total estanqueidad en las juntas.

Una vez curado, resiste temperaturas de -30°C a + 120°C.

Resiste al agua, humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.

❑ MODO DE EMPLEO:

Las superficies deben estar limpias y secas. En general, no requiere imprimación previa. Aplicar entre +5° C y +35° C.

No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 24h.

❑ ALMACENAMIENTO:

SILKRAF SANITARIO tiene una vida de 18 meses desde el día de su fabricación si se almacena en su envase original, sin abrir, a una temperatura ambiente inferior a 35° C.

Se recomienda almacenar los cartuchos en lugar fresco y seco.

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

