

## PROMAR CIELOS RASOS

### DESCRIPCION



**PROMAR CIELOS RASOS** es una pintura al látex para interiores de buen poder cubritivo y fácil aplicación. Su alta porosidad evita los problemas de condensación típicos de superficies selladas.

### USOS

En **interiores**, para cielos rasos de yeso, mampostería, hormigón, revoque, etc. Siempre utilizando el fondo correspondiente.

### MODO DE EMPLEO

El cielo raso a pintar debe estar limpio y seco: libre de óxido, grasa, polvillo, hongos, de pintura en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

#### **Superficies Nuevas**

Mampostería, hormigón y revoque:

- En superficies nuevas, dejar transcurrir al menos 3 meses para asegurar un adecuado curado antes de ser pintadas o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 horas.

Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo mediante un indicador o papel pH (Valor: 7-8). En caso de que el valor sea mayor que 8, realizar un tratamiento previo con ácido muriático diluido en partes iguales con agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 horas.

- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento anteriormente descrito.

En los casos precedentes, antes de pintar, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de PROBASA Acondicionador Acrílico o PROBASA Fijador Sellador Acrílico, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

- Si se trata de una superficie envejecida o poco cohesionada, aplicar PROBASA Loxon Acondicionador, diluido de acuerdo a sus instrucciones. Dejar secar y terminar el trabajo con PROMAR CIELOS RASOS.

Yeso: Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, sólo si es necesario, y eliminar el polvillo. Aplicar una mano de PROBASA Acondicionador Acrílico o PROBASA Fijador Sellador Acrílico, diluidos de acuerdo a sus instrucciones.

En los casos precedentes, terminar el trabajo con PROMAR CIELOS RASOS.

#### **Superficies Previamente Pintadas**

- En superficies contaminadas con hongos, limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y lavar con lavandina. Volver a enjuagar. Embeber la superficie con una solución de 120 cm<sup>3</sup> de Pasta Kem Antihongo en 4 litros de agua.

No enjuagar. Dejar secar antes de pintar.

- Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras o espátula. Aplicar PROBASA Loxon Acondicionador, diluido de acuerdo a sus instrucciones y emparejar las imperfecciones con PROBASA Z10 Enduido Plástico Interior.

- Se recomienda aplicar una mano del mismo fondo diluido sobre las zonas enduidas, para emparejar la absorción de la superficie.

- Para eliminar manchas amarillentas provenientes de una filtración, (óxido de hierro), aplicar una mano de PROBASA Fondo Blanco Sintético antes de aplicar PROMAR CIELOS RASOS.

- Para otro tipo de manchas aplicar PROBASA Bloqueador de Manchas, siguiendo sus instrucciones.

- En caso de películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre, lija o espátula y tratar como si fuera una superficie nueva.

En todos los casos, terminar el trabajo con dos manos de PROMAR CIELOS RASOS.

## CARACTERISTICAS

**Color:** Blanco. Además, se obtiene una amplia gama de colores con el agregado de Kem Color hasta un máximo de 30 cm<sup>3</sup> por litro de pintura.

**Aplicación:** A pincel, rodillo o soplete, diluyendo con un máximo de 10% de agua si fuera necesario. Los elementos de trabajo deben limpiarse con agua y detergente.

**Rendimiento:** De 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según la absorción de la superficie.

**Secado:** 2 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintar a las 4 horas.

**Acabado:** Mate.

**Presentación:** 4 y 20 litros.

## RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien la pintura antes de usar.
- Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Evitar pintar con losa radiante en funcionamiento, ya que acelera la evaporación del agua provocando mala nivelación y adherencia.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

