



BARNIZ TITAN PARA SUELOS DE MADERA

Interiores

Brillante COD. 043

Satinado COD. 044

DESCRIPCION

Barniz de poliuretano de un componente, fácil de aplicar. Fórmula reforzada. Larga duración, gran dureza y resistencia al desgaste, alcohol y detergentes. Lavable. No se mancha con aceite, vino, jugo de frutas, etc. Bajo olor.

CAMPOS DE APLICACION

Interiores: Especial para el embellecimiento y conservación de suelos y escaleras de madera.

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Brillante y satinado	
Color:	Incoloro	
Densidad:	Brillante: 0,89 - 0,91kg./l.	Satinado: 0,91 - 0,93kg./l.
Secado a 23°C 60% HR:	3 - 4 horas	
Repintado:	18 - 24 horas	
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola	
Rendimiento:	12 - 16 m ² /l	
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral	
Punto de Inflamación,		
Seta Flash copa cerrada:	Brillante: 41 °C	Satinado: 41 °C
Volumen Sólidos:	Brillante: 46 - 47%	Satinado: 42 - 43%
Frase COV:	Brillante: 2.004/42IIA(i)(600/500)Máx. COV's 420g/l.	Satinado: 2.004/42IIA(i)(600/500)Máx. COV's 450g/l.
En envases de:	4l, 1l, 750ml, 500ml, 375ml y 250ml.	

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

Suelos no barnizados: limpiar con disolvente las posibles manchas de aceite, pintura, cera... y lijar superficialmente la madera. Quitar el polvillo y aplicar una capa delgada de barniz siguiendo las vetas de la madera. Esta 1ª capa será siempre de Barniz Titán Suelos Brillante. A las 24 horas lijar suavemente, eliminar el polvillo y aplicar la 2ª capa de Barniz Titán Suelos Brillante o Satinado, dependiendo del aspecto final deseado. Si se tiñe la

madera con nogalinas al agua, dejar secar 10 horas como mínimo antes de aplicar la 1ª capa delgada de barniz.

Suelos barnizados en buen estado: asegurar la máxima adherencia procediendo a un lijado, a ser posible mecánico, seguir con un lavado de agua caliente y detergente en polvo y aclarar con agua limpia. Una vez seco (24 - 48 horas), limpiar juntas y grietas con disolvente para eliminar restos de ceras o abrillantadores y proceder como madera nueva.

Suelos barnizados en mal estado: si el barniz está en mal estado (agrietado o desprendido) o es de dos componentes, deberá eliminarse totalmente acuchillando a fondo, y proceder como madera nueva.

La madera muy absorbentes pueden requerir tres capas.

No pisar en 24 horas.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio técnico.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Enero 2011

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

