

BLATEMCLOR SUELOS



DESCRIPCION

Pintura en medio disolvente de excelente calidad, formulada especialmente a base de resinas de clorocaucho y/o acrílicos para el pintado de terrazas con todo tipo de prestaciones.

PROPIEDADES

Excelente secado, adherencia, resistencia a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos, así como buena cubrición, rendimiento, dureza y resistencia a la abrasión.

APLICACIONES

Para la protección y decoración de terrazas de baldosín, enlucidos de hormigón, bordillos, etc. en interiores y exteriores, aguantando perfectamente la transitabilidad de personas y coches.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Liso y semisatinado.

Adherencia: Excelente.

Secado: 15 ± 7 minutos a $25 \pm 8^\circ\text{C}$.

Repintado: 2-3 horas.

Viscosidad: 120 ± 25 " F-4 (copa Ford nº 4) a $25 \pm 8^\circ\text{C}$ (ASTM D-1200).

Densidad: $1,39 \pm 0,10$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Finura: $7,5 \pm 1$ H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Rendimiento: $6-9$ m² / lt y mano.

Resistencia a la abrasión: Excelente.

Color: Blanco, Gris RAL 7038, Rojo RAL 3009 y Verde RAL 6021.

Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con Disolvente Clorocaucho o Disolvente Universal.

COV: 2004/42/II A(i)(600/500) Máx. COVS 486 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

En general, las superficies han de estar limpias y secas y el baldosín y el hormigón no pulidos. Si es un hormigón nuevo, ha de estar totalmente fraguado y sin restos de agentes de curado, desencofrantes, etc y tener una suficiente porosidad para asegurar el anclaje. Si el soporte está pintado con una pintura base disolvente similar hay que eliminar las partes en mal estado y limpiar

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies preparadas y limpias, aplicar una primera mano rebajando el producto con un 20-30% de Disolvente Clorocaucho y una segunda mano con el producto tal cual o muy ligeramente rebajado. Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

Preferentemente debe aplicarse a pistola.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
Para diluir el producto emplear solamente nuestro Disolvente Clorocaucho.

PRESENTACION

En envases de 750 ml, 4 L y 15 L.
Colores: Blanco, Gris RAL 7038, Rojo RAL 3009 y Verde RAL 6021.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Más de 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 20/10/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
