



ARDEX A35 MIX

Mortero rápido con árido incorporado

Fabricado con cemento rápido Ardex A35

con EFECTO ARDURAPID

Para la realización de recredos de soleras de rápido uso y listas para ser revestidas

Para la realización de soleras flotantes o adheridas

Para los trabajos de reparación en soleras de cemento

Para la colocación de baldosas de piedra natural sin manchas

Transitable al cabo de 3 horas

Listo para ser revestido y totalmente utilizable al cabo de 24 h

A las 24 h, ya se obtiene la resistencia mínima requerida según DIN 18560 y EN 13813

Fabricante certificado con el Sistema de
Calidad según Normas DIN EN ISO 9001



ARDEX GMBH

Friedrich-Ebert-Straße 45
D-58453 Witten
Tel. 02302/664.0
Fax 02302/664.299
E-mail: kundendienst@ardex.de
Internet: <http://www.ardex.de>

Distribuido por ARDEX CEMENTO, S.A.

Pol. Ind. Pla de Llerona - C/. Holanda, 18
Tel. 93 846 62 52 - Fax 93 846 74 38
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona)
Internet: <http://www.ardex.es>
E-mail: ardex@ardex.es

Una Compañía del Grupo ARDEX

ARDEX A35 MIX

Mortero rápido con árido incorporado

Campo de aplicación:

Para la elaboración de soleras de cemento en unión, sobre capas de separación y sobre capas de aislamiento La reparación y el saneamiento de soleras de cemento.

La colocación, sin decoloración (manchas y eflorescencias), de baldosas de mármol natural, mármol del Jura, granito, cuarcita y otros.

Las soleras de ARDEX A35 MIX tienen las siguientes propiedades:

Al cabo de solamente 3 horas ya son transitables, si se colocan de forma flotante sobre un plástico de separación. Al cabo de 1 día ya están listos para colocar revestimientos de suelo y después de 1 día alcanzan la solidez mínima indicada en la norma DIN 18560.

Cumple los reglamentos y las normas DIN 18560 y DIN 18353 para solados de cemento. Se debe tener en cuenta el rápido endurecimiento del mortero rápido ARDEX A 35 MIX.

Para interiores.

Aplicación sobre suelos radiantes:

Cuando se utiliza ARDEX A 35 MIX sobre un suelo radiante mediante agua caliente, el tiempo de espera hasta la colocación de revestimientos se puede reducir a menos de 2 semanas, puesto que ARDEX A 35 MIX alcanza su humedad de equilibrio al cabo de un día. A los 3 días después de la colocación, comenzará el calentamiento con una temperatura de salida de 25° C, que se debe mantener durante 3 días.

Después, se regulará la temperatura de salida máxima y se mantendrá durante 4 días más. Durante el proceso de calentamiento, se deben evitar los efectos de corrientes de aire.

Durante la colocación, la temperatura de la superficie del solado radiante no debería reducirse por debajo de 15° C.

ARDEX A 35 MIX puede soportar cargas térmicas hasta 65° C.

Modo de empleo:

Para la preparación de la mezcla del mortero se utilizan los mezcladores apropiados. La relación de mezcla para una mezcladora de 100 litros es como sigue:

150 Kg. de ARDEX A 35 MIX (6 sacos originales):

12 litros de agua (2 l de agua por saco de 25 Kg de ARDEX A35 MIX)

Son utilizables los aparatos mezcladores y de extracción aptos para las mezclas de endurecimiento rápido de soleras.

Para superficies pequeñas y para el caso de trabajos de reparación, también son aptos los mezcladores portátiles pequeños de circulación forzada.

No se deben utilizar aditivos. Tampoco se debe mezclar con otros tipos de cemento.

El tiempo de utilización de ARDEX A 35 MIX es de aproximadamente 45 minutos. Los procesos de mezclar, colocar, nivelar y alisar se deben hacer sin interrupciones. Las superficies únicamente deben tener un tamaño suficiente, para que se puedan acabar dentro de ese tiempo de utilización.

Las temperaturas superiores acortan los tiempos de utilización y de endurecimiento, y las inferiores los alargan.

Las uniones de soleras o de superficies parciales se sellan mediante acero redondo contra los desplazamientos de altura. Se han de prever juntas de dilatación y de retracción, igual que en las soleras tradicionales de cemento.

Soleras adheridas / puente de unión:

Para realizar soleras adheridas, se elabora, en primer lugar una barbotina que actúe como puente de unión.

Para la elaboración de dicha barbotina, se mezcla ARDEX A 35 MIX con la dispersión adhesiva ARDEX P 51 diluida con agua (1:1), o bien ARDEX E 100. La relación de mezcla es: 25 Kg. de ARDEX A 35 MIX : 1,75 litros de agua : 1,75 Kg. de ARDEX P 51 ó de ARDEX E 100. La mezcla se coloca sobre la base y se reparte cepillando. La incorporación del mortero ARDEX A 35 MIX se lleva a cabo sobre la barbotina todavía húmeda.

En el caso de una gran capacidad de absorción, en primer lugar, se imprima la base diluida mediante ARDEX P 51 ó ARDEX E 100 y con agua al 1 : 1. La colocación de la barbotina se lleva a cabo fresco sobre fresco.

Trabajos de reparación:

Los cantos de la solera vieja se deben recubrir con resina fluida ARDEX FB o resina epoxi ARDEX EP 2000. El mortero rápido ARDEX A 35 MIX se aplica sobre la resina epoxi fresca.

Colocación de revestimientos:

Después de 3 horas, ARDEX A 35 MIX es apto para la colocación inmediata de revestimientos de suelos elásticos o textiles, si se aplica la mortero flexible ARDEX A 55. Tan solo al cabo de un día, ARDEX A 35 MIX se puede utilizar plenamente. Entonces, se pueden llevar a cabo los trabajos de aplicación de nivelación, al igual que los de la colocación de revestimientos y, también, los de parquet o azulejos y baldosas.

En el caso de las soleras adheridas que se han colocado después de levigar previamente la base de hormigón, antes de la colocación del revestimiento, se debe esperar al secado de toda la construcción.

Madurez para la colocación:

Se deben hacer mediciones de la humedad, para comprobar la madurez para la colocación, que se alcanzará, en el caso de un tratamiento correcto, al cabo de 1 día.

Debido a las propiedades específicas y a la composición, el contenido de la humedad de ARDEX A 35 MIX no se puede detectar mediante aparatos de medición eléctricos, sino, únicamente, con un aparato Higrómetro de Carburo.

La madurez se considera alcanzada cuando el contenido de la humedad es de $\leq 2\%$.

Colocación de baldosas de piedra natural

La colocación de piedras naturales mediante ARDEX A 35 MIX, siempre se lleva a cabo en unión con la base portante, la solera de cemento o el hormigón. Tal como se describe más arriba, para ello se aplica la barbotina y seguidamente, fresco sobre fresco y con la altura adecuada, el mortero ARDEX A 35 MIX. La relación de la mezcla es: 25 Kg. de ARDEX A 35 MIX : 2,25 l de agua. El mortero únicamente se debe repartir en superficies de un tamaño que permita que las baldosas se coloquen e introduzcan con ligeros golpes en el lecho de mortero todavía húmedo.

Para la colocación de mármoles cristalinos con propiedades translúcidas, los dorsos de las baldosas se recubren en toda su superficie y abundantemente con el adhesivo rápido ARDEX S 16, blanco, mezclado al 1 : 1 con la resina sintética ARDEX E 90.

Cuando se trata de baldosas de piedra natural con dorsos lisos o densos, se prepara y aplica una mezcla de ARDEX S 16, en gris o blanco, al 1 : 1 con la resina sintética ARDEX E 90, diluida con agua.

Recomendaciones:

Para las cargas dinámicas hasta 1,5 kN/m², distribuidas con regularidad en la construcción de viviendas, con respecto al solado de cemento sobre una capa aislante - dependiendo de la posibilidad de compresión de la misma -, es válido un grosor mínimo del solado de 35 mm. Debajo de los revestimientos de piedra y cerámica, el grosor del solado debe ser de un mínimo de 45 mm.

El grosor para los solados de cemento flotantes, debe ser de un mínimo de 35 mm. y en el caso de solados adheridos, de un mínimo de 10 mm.

ARDEX A 35 MIX no se puede utilizar para el exterior o zonas permanentemente húmedas. ARDEX A 35 MIX se debe utilizar con temperaturas por encima de 5° C.

Cuando existen dudas, se recomienda llevar a cabo ensayos.

Precauciones:

Contiene cemento. Reacciona de forma alcalina. Por lo tanto, es necesario proteger la piel y los ojos.

En el caso de un contacto, enjuagar inmediatamente con abundante agua. Si ocurre un contacto con los ojos, se debe consultar además a un médico.

Fisiológica y ecológicamente inocuo, una vez está fraguado.

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Relación de mezcla: Para trabajos de solados, aprox. 2 litros de agua : 25 Kg. de polvo, lo que corresponde a aprox. 1 vol. de agua : 7 vol de polvo
Para trabajos de colocación, aprox. 2 1/4 litros de agua : 25 Kg. de polvo, correspondiendo a aprox. 1 vol. de agua : 6 vol. de polvo

Densidad: Aprox. 1,8 Kg/litro

Densidad de mortero en fresco: Aprox. 2,0 Kg/litro

Rendimiento: Aprox. 18,5 Kg de polvo/m²/cm

Tiempo de trabajabilidad (20° C): Al cabo de aprox. 45 minutos

Transitabilidad (20° C): Al cabo de unas 3 horas

Resistencia a la compresión: Después de:
1 Día: aprox. 23 N/mm²
3 Días: aprox. 30 N/mm²
28 Días: aprox. 32 N/mm²

Resistencia a la flexotracción: Después de:
1 Día: aprox. 4 N/mm²
3 Días: aprox. 5 N/mm²
28 Días: aprox. 6 N/mm²

Apto para suelos radiantes: Sí

GISCODE: ZP1

Envase: Sacos con 25 Kg. neto

Almacenaje: Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado

Ardez se hace responsable de la calidad de sus productos.

Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas. Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación.

Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico.

La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.