

IMPERKOTE® L

Descripción del Producto

Constituido:

Emulsión bituminosa de apariencia pastosa, no iónica, soluble en agua y mixable con arena, cemento, grava, fibras minerales, etc.

Imperkote L consta de betún y polímeros elastómeros, filerizada y estabilizada con emulsionantes minerales coloidales, para garantizar su estabilidad.

Se consigue, una vez dada la ruptura de la emulsión por evaporación de la fase acuosa, una capa consistente e impermeable.

Es una emulsión asfáltica particularmente dirigida para la imprimación de superficies en sistemas de impermeabilización.

Presentación:

Latas de 5.0 kg y 25.0 kg

Paletes con 96 y 24 latas.

Características Técnicas:

CARACTERÍSTICAS	VALORES	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO
Masa Nominal (a 25°C)	1.0 - 1.1	g/cm ³	CQ-PO-11
Extracto seco	40 - 50	% peso	CQ-PO-39
Inflamabilidad	No inflamables	-	-
Combustibilidad	No combustibles	-	-
Tiempo de fraguado	<24	Horas	-

Modo de Empleo y Ámbito de Aplicación:

- En reparación de pequeñas grietas y juntas.
- En la agricultura como protección de los cortes de poda.
- En la protección contra la corrosión de tanques y depósitos metálicos.
- En suelos industriales: una parte de cemento, tres partes de arena, una parte de producto y una parte de agua.
- Se debe aplicar una capa de al menos 2 mm y se pueden añadir óxidos de hierro.
- En barrera a la humedad por capilaridad: dos capas de Imperkote F seguido de una capa de Imperkote L, en consonancia con la difusión superficial de arena, aplicado a las bases del edificio, constituyen una barrera eficaz a la capilaridad y por tanto, permite prevenir eficazmente la aparición de zonas de salitre en muros de albañilería.
- Se utiliza como imprimación de muros y medianeras, con una o dos de lavado, hasta dejar una capa uniforme.
- Antes de aplicar la superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceite o cualquier otro material que pueda afectar su normal aplicación y adherencia.
- Se puede aplicar con rodillo, cepillo, e incluso con pistola a 8 atmósferas de presión. Como pintura, licuándolo en agua, y aplicándolo con brocha, pistola, etc.

Recomendaciones para la Manipulación y el Almacenamiento:

- Prevenir las caídas y golpes.
- Transportar y almacenar las latas en la vertical, siempre bajo protección del clima, es decir, sol, lluvia, helada, granizo, nieve.
- En estas condiciones, con latas inviolables, el producto se puede almacenar aproximadamente un año después de la fecha de envasado.
- La elevación de las latas, deberá hacerse siempre en paletas, con grúa o carretilla elevadora.

Eco Recomendaciones:

- La separación selectiva y el reenvío de los residuos derivados de la aplicación de estos productos son de la exclusiva responsabilidad del aplicador o usuario de acuerdo con la ley.

Los datos referidos en esta ficha técnica corresponden a los valores de los ensayos de control de calidad realizados en los laboratorios de Imperialum, que es una empresa certificada (ISO 9001) * Imperkote es una marca registrada Imperialum