BRICMORTER

Mortero estanco para la construcción de muros de ladrillo tipo caravista

Mortero estanco en colores para la construcción de fábrica de ladrillo caravista. Ofrece al muro una impermeabilidad total, evitando el revoco interior de la cámara.

■ PROPIEDADES

- Buena adherencia.
- Buenas resistencias mecánicas.
- Características hidrófobas en toda la masa.
- Estanco al agua de lluvia, evitando el revoco interior de la cámara.
- Permeable al vapor de agua.
- Reduce la aparición de sales.
- Efecto perleo.
- Efecto autolavado.
- Excelente comportamiento en zonas marítimas.
- Excelente trabajabilidad debido a su cohesión.
- Rápido endurecimiento que favorece una rápida terminación del aparejo.(rascado)

APLICACIONES

Lugar de aplicación:

• Exterior e interior.

Tipo de ladrillo:

• Ladrillo tipo caravista hidrofugado, Klinker y esmaltado.

■ DATOS TÉCNICOS (*)

	, ,
	—— de 0 a 2 mm.
	< 0,1 Kg/m2min1/2
	—— 2 + 0,1 g/cm3
	2 h30 min
	5 h
	—— 45 min.
	>3 Kg/cm2
ado a 20°C (N/mm2)	
Flexotracción	Compresión
> 2 N/mm ²	> 5 N/mm ²
	ado a 20°C (N/mm2) Flexotracción

 $(*)\mbox{Datos}$ en condiciones de laboratorio. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

LO + DESTACADO

- Estanco al agua de lluvia
- Evita el revoco interior de la cámara
- Buena adherencia
- Amplia gama cromática



BRICMORTER

Mortero estanco para la construcción de muros de ladrillo tipo caravista

■ MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Hormigonera o amasadora continua.
- Capazo, medidor de volumen de agua, cepillo, paleta, rascador.

Replanteo en obra:

- Para realizar el replanteo escoger piezas al azar.
- Comenzar trazando la planta de los muros a realizar, disponiendo la primera y la segunda hilada en seco.
- Primero plantear las esquinas prestando especial atención a los huecos, realizándose el replanteo de los mismos en la primera hilada.
- Las juntas tendrán una distribución regular y de igual espesor (de 8 a 15 mm.).
- Todos los ladrillos deberán humedecerse, a excepción de los Hidrofugados y aquellos cuya succión sea menor a 0,1 gr./cm² minuto.
- Colocar las miras sujetas y aplomadas, con todas sus caras escuadradas, a distancias no mayores a 4 mts y siempre en cada esquina, hueco, quiebro o mocheta.
- Marcar las miras con la modulación vertical necesaria, situando un hilo tenso entre ellas.
- Antes de proceder a la colocación de los ladrillos comprobar que la superficie de apoyo esté perfectamente limpia y nivelada.
- Colocar los ladrillos siempre a restregón. Apretar verticalmente el ladrillo y restregar hacia el ladrillo ya colocado, hasta que el producto rebose por la llaga y tendel, quitando con la paleta el sobrante.

Preparación del producto

Amasado del producto:

- Amasar el producto con agua, aproximadamente 4 lts/ saco, en hormigonera durante 5 minutos hasta obtener una mezcla homogénea.
- En caso de utilización de amasadora en continuo, se recomienda dosificar el agua adecuada para obtener una consistencia plástica.

• Tiempo útil de trabajo

- El tiempo útil de trabajo es de unos 45 minutos a 20 ° C. (EN 1015-9)

RECOMENDACIONES

- Controlar el correcto relleno de las juntas tanto horizontal como verticalmente. Una ejecución deficiente, provoca que en tiempo de lluvia el agua pueda penetrar hacia el interior, por falta de BRICMORTER.
- En caso de fábrica de ladrillo de acabado rústico, no es recomendable la utilización de colores diferentes a los del ladrillo, debido a las dificultades de limpieza.
- No se ejecutará la fábrica de ladrillo con fuertes lluvias y vientos que hagan peligrar la estabilidad de la obra ejecutada, o a temperaturas inferiores a 5 ° y superiores a 35° C
- Para eliminar restos de producto durante la ejecución no se utilizarán estropajos ni esponjas húmedas.
- Si es preciso limpiar la fábrica de ladrillo, ésta deberá estar completamente seca, siguiendo el siguiente procedimiento:
 - Humedecer la zona.
 - Aplicar un producto limpiador específico (Cotegran RENOV) para caravista.
- Realizar un cepillado enérgico en la dirección de los tendeles.
- Aclarar con agua abundante.



■ CONSUMO APROXIMADO

Variable en función del aparejo y el espesor de junta.

COLORES

Colores estándar: Blanco y Gris. Carta de colores, con el fin de conseguir efectos miméticos y cromáticos.

■ PRESENTACIÓN

Saco: 30 Kg.

Palet: 42 sacos (1.260 kg).

■ ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento 12 meses en sus envases originales cerrados y resguardados de la intemperie.

■ HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.
- DAU 09/056 A.
- MARCADO € según UNE EN 998-2. Mortero de albañilería M5
- Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.



901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra.
Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad

del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior. PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 200 – Fax: