

FICHA TÉCNICA

GILMALITE ANTIHUMEDAD

DEFINICIÓN

Gilmalite antihumedad es una pintura tixotrópica al disolvente de última generación fabricada con resinas Plioway® según los criterios de GoodYear® que le confiere una adherencia excepcionalmente alta sobre soportes con problema de humedad.

PROPIEDADES

- Alta cubrición.
- Buena blancura.
- Transpirable.
- Alta lavabilidad.
- Buena estabilidad.
- Alta adherencia pudiéndose aplicar sobre superficies húmedas.

USOS

Pintura-imprimación destinada a la aplicación sobre soportes con problemas de humedad tales como sótanos, bodegas, garajes y etc.

CARACTERÍSTICAS

Brillo

Mate.

Color

Blanco

Densidad media

1.55 ± 0.05 Kgr/l

Viscosidad

130 ± 20 p (Rv⁶ a 20 ° C)

Contenido en sólidos

60-65 %

Rendimiento

6-8 m²/l (según soporte, por mano aplicada y dilución)

Lavabilidad

> 5000 dp a 300 µ (transcurridos 20 días mínimo de su aplicación)

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

Dilución

Utilizar el DISOLVENTE D-20 aplicando preferentemente 2 manos, una 10-15 % y la segunda como acabado pura o un 5% aproximadamente.

Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación

Brocha o rodillo.

Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos seco de 2-4 horas según temperatura ambiente y repintado 24 horas recomendadas.

Limpieza de útiles

Con disolvente de limpieza o D-20, inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.

Preparación de la superficie

Los paramentos degradados y erosionados deben ser reparados previamente a la aplicación de la pintura y el foco de humedad erradicado.

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente

Se recomienda dar dos manos de GILMALITE ANTIHUMEDAD para obtener un perfecto acabado

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

14 L, 4 L y 0.75 L envases genéricos Gilmalite,

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Producto inflamable. Trabajar con ventilación adecuada. No fumar ni encender fuego junto al producto. Es tóxico por ingestión.

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso