

## Protector decorativo para madera Anti-UV / Hidrófugo - Exterior / Interior



### BONDEX CLASSIC SATINADO

Ref. 4390

Acabado decorativo para todo tipo de maderas en interior y exterior.

Forma una película microporosa flexible, que aporta una acción hidrófuga y protectora de la radiación Ultravioleta del sol.

Bondex Classic Satinado se degrada por erosión, sin producirse cuarteamiento y desconchamiento, de manera, que no es necesario eliminar antiguas capas (lijado o decapado), antes de aplicar sucesivas capas de mantenimiento.

#### Capacidad

0,75 L

2,5 L

5 L

<b>Producto</b>	Protector decorativo para madera.
<b>Uso</b>	Madera, nueva o vieja previamente tratada con Bondex Fondo.
<b>Aplicación</b>	Brocha o pistola.
<b>Composición</b>	Resinas alquídicas.
<b>Color</b>	Solicite carta de colores.
<b>Brillo</b>	Satinado.
<b>Propiedades</b>	Anti-UV, hidrófugo.
<b>Diluyente</b>	No precisa. Listo al uso.
<b>Secado</b>	Al tacto: 6 horas. Repintado: 24 horas.
<b>Rendimiento</b>	10-15 m <sup>2</sup> por litro. Dependiendo de la superficie a tratar y del método de aplicación.
<b>Limpieza</b>	Diluyente sintético.



## Protector decorativo para madera Anti-UV / Hidrófugo.

### Ficha técnica

### BONDEX CLASSIC SATINADO

Ref. 4390

#### Tipo

Lasur protector/decorativo para madera de interior y exterior. Forma una película microporosa, otorgándole una protección hidrófuga (repele el agua y humedad del exterior, pero permite la salida del vapor de agua contenido en el interior de la madera) y anti UV.

Su efecto hidrófugo/transpirable, evita el desconchamiento.

Su gran elasticidad, le permite adaptarse a los movimientos de la madera, evitando el cuarteamiento de la película.

#### Destino

Todo tipo de madera, nueva o vieja previamente tratada con Bondex Fondo.

#### PROPIEDADES

- Exterior / Interior.
- Protección UV.
- Gran elasticidad.
- Impermeable / Transpirable.

#### DATOS TÉCNICOS

**Densidad:** 0,92 (a 23°C).

**Viscosidad:** Oleoso.

**Contenido sólido:** 50% aprox. (en peso).

**Brillo:** Satinado, brillo sedoso.

**Olor:** Inodoro una vez seco.

#### APLICACIÓN

##### Preparación general y del soporte:

La madera debe estar seca, porosa, limpia de polvo y suciedades, así como libre de cualquier barniz, pintura o ceras.

##### Productos complementarios:

Para un óptimo resultado, se recomienda el decapado previo, mediante Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014).

##### Modo de empleo:

Aplicar directamente 2-3 manos sobre la madera limpia o con un tratamiento previo de Bondex Fondo.

Para una mayor protección, se recomienda aplicar Bondex Mate como capa de impregnación, previa al acabado posterior con 2 manos de Bondex Classic Satinado.

**Advertencia:** La durabilidad al exterior de los acabados en incoloro, debido a su ausencia de pigmentos, es inferior a los acabados coloreados.

##### Mantenimiento:

Los lasures Bondex, al degradarse por erosión, no acumulan capas antiguas, evitando de esta manera

el inconveniente de tener que eliminarlas mediante lijado o decapado.

El mantenimiento de maderas tratadas previamente con lasures de la gama Bondex es pues muy sencillo, basta con un suave lijado previo a la aplicación de una o dos manos nuevas de producto.

#### RENDIMIENTO

10-15 m<sup>2</sup> por litro.

#### TIEMPO DE SECADO

Medidas tomadas a 23°C y a una humedad relativa media.

- **Al tacto:** 6 horas.
- **Repintado:** 24 horas.

#### CONDICIONES DE USO

La madera a tratar debe tener un grado de humedad máxima del 18-20%.

#### SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

*Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.*

