

# SAISA Composites

## ABRILLANTADOR

### MV – 82

## MODO DE EMPLEO

Se debe usar después del proceso de pulido del molde o de acondicionamiento del mismo con el limpiador MG-79.

1.- Agitar bien antes de usar. El Abrillantador MG-82 se debe aplicar con boina de borrego o esponja de abrillantar y máquina pulidora de velocidad entre 1500-2000 r.p.m. Para pulidoras con dos velocidades seleccionar la más baja.

2.- Para obtener mejores resultados aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la boina de borrego o la esponja de abrillantar directamente. Aplicar una pequeña cantidad de producto en forma de “x” sobre la superficie del molde en la que se va a trabajar.

3. Abrillantar una sección al mismo tiempo, Manteniendo el plato de la pulidora siempre plano sobre la superficie, comienza a abrillantar ejerciendo una presión media.

4.- Continuar abrillantando hasta que solamente quede en la superficie una cantidad de producto residual. Parar el proceso de abrillantado, retirar el exceso de producto e inspeccionar la superficie tratada.

➤ La superficie del molde debe estar clara y brillante como un espejo, libre de cualquier tipo de marca o ralladuras.

5- Repetir este procedimiento sobre el resto del molde o del área a reparar.

6.- Después de abrillantar retirar el exceso de producto usando un trapo limpio de algodón 100%.

7- Pasar al proceso de sellado utilizando el sellador líquido MG-83.